

**BD7524X****DURELASTIC-UP-GP-Pigment Paste****Produktbeskrivning**

Egenskap	färgrik
Pigmenthalt	högkoncentrerad

Generella produkttegenskaper

Bindemedelsystem	styrenfri omättad polyesterharts	
Kulör	efter RAL 840 HR andra färgtoner på förfrågan	
Viskositet	800 - 10000 mPa*s	
Densitet	ca. 2,4 g/cm ³ beroende på nyans	teoretisk
Torrhalt	90 - 96 %	teoretisk
Lagerbeständighet	i originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	

Applicering och process

Användningstips	Gör preliminära tester, eftersom pigmenten kan fördröja eller förlänga bearbetningstiden beroende på färgnyansen.	
Applicering	i leveransviskositet. 2 - 5 % för färgning av hartser 10 - 15 % för färgning av täcksiktshartser	
Rengöring av utrustning	EFD-rengöringsmedel 400906	

Anteckningar

Arbets- och hälsoskydd	Normala försiktighetsprinciper bör iaktas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.	
Testförhållanden	Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation	