

**HE0436****FREOPOX-Hydro-Otvrdivac****Opis proizvoda**

Tehnologija proizvoda	Učvršćivač za premaze na epoksi osnovi
------------------------------	--

Opšta svojstva proizvoda

Osnova vezivnog sredstva	Desperzija tvrdih epoksi smola		
Ton boje	neprozirno		
Viskozitet	1300-2150 mPa*s, vreteno 4, 60 okretaja	DIN EN ISO 2555	
pH vrijednost	4,0-5,0	DIN 19260	
Gustoća	1,05-1,15 g/ml	teoretski	
Suha tvar	50-54 %	teoretski	
Volumen tvdih djelica	430-450 ml/kg	teoretski	
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.		
	Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.		

Upotreba i prerada

Napomena prije upotrebe	Prije upotrebe dobro promiješati, npr. sa brzim mješačem. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prekriti/pokriti sa vodom.
Radna temperatura	Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %
Čišćenje radnih uređaja	odmah sa vodom. - eventualno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916, zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424.

Primjedbe

Zaštita rada i zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
Uvjeti ispitivanja	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.