



KL1753V
FREOLUX-Grundfärg

Produktbeskrivning

Produktteknik	lösningsmedelsbaserad 1K-beläggning
Applicering	lämplig för doppning
Svetsbarhet	bra
Kan överlackeras	möjligt med en- och tvåkomponentslackfärger
Underlag	Gjutjärn

Generella produkttegenskaper

Bindemedelsystem	Alkydharts	
Kulör	efter RAL 840 HR andra färgtoner på förfrågan	
lysa visuellt	matt	
Viskositet	Flödestid 35-45 sek., 4 mm flödeskopp	DIN 53211
Densitet	1,1-1,3 g/ml	teoretisk
Torrhalt	58-60 %	teoretisk
Volymtorrhalt	36-46 %	teoretisk
Referensprodukt	De angivna värdena avser produkten KL1753VJ1134.	
Lagerbeständighet	i originalemballage minst 18 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	

Applicering och process

Förbehandling	Underlaget ska vara fritt från vidhäftningsförsämrande ämnen som olja, fett, rost, glödska, kvarnska, vax och släppmedelsrester. Vi rekommenderar användning av lämpliga mekaniska förbehandlingsprocesser (t.ex. blästring, slipning) eller kemiska förbehandlingsprocesser (t.ex. fosfatering) enligt kraven.		
Systemförslag	Underlag	Gjutjärn	
	Primer	KL1753V Torrfilmtjocklek 40-60 µm	
	Täckfärg	KL1022G Torrfilmtjocklek 40-60 µm	
Användningstips	Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare).		
Förtunning	EFD-förtunning 400009		
	EFD-förtunning 400474		



KL1753V

FREOLUX-Grundfärg

Applicerings temperatur	från 10 °C till 25 °C	
Spritzen-Airless	i leveransviskositet	
Sprutning konventionell	25-30 sek. / 4 mm Flödeskopp Munstycke 1,4 mm Insprutningstryck 3-4 bar	DIN 53211
Doppning	35-40 sek. / 4 mm flödeskopp (DIN 0)	
Materialåtgång	utan appliceringsförlust 140-150 g/m ² skiktjocklek 50 µm	teoretisk
Ugnstorkning	Upp till 80 °C möjlig (objekttemperatur)	
Lufttorkning	20 °C, 50 % relativ luftfuktighe	
Dammtorr	efter 30 minuter (torrhetsgrad 1)	DIN EN ISO 9117-5
Transporttorr	efter 60 minuter (torrhetsgrad 4)	DIN EN ISO 9117-5
Genomhärdning	efter 15 dygn/s (pendeldämpning)	DIN EN ISO 1522
Rengöring av utrustning	EFD-förtunning 400500	

Anteckningar

EFD-Info	Ytterligare teknisk information finns i EFD Info. Nr. 170.
Arbets- och hälsoskydd	Normala försiktighetsprinciper bör iaktas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.
Testförhållanden	Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation