



HU0117

EFDEDUR-Tvrdidlo pro hydro lak

Popis produktu

Technologie výrobku	Tužidlo pro polyuretanové nátěry
Vlastnosti	Standard

Obecné vlastnosti produktu

Pojivová báze	Polyisocyanát	
Barevný odstín	bezbarvá	
Viskozita	Doba průtoku 20-30 sek., 4 mm průtoková nádoba	DIN 53211
Hustota	1,04-1,10 g/ml	teoreticky
Pevné částice	75,5-77,5 %	teoreticky
Objem pevných částic	658-678 ml/kg	teoreticky
Skladování	v originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.	
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	

Zpracování a použití

Poznámka před použitím	Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem).
Zpracovatelská teplota	Pokojová teplota 22-25 °C relativní vlhkost vzduchu 40-60 %
Čištění pracovních nástrojů	tužidlo nelze mísit s vodou! Čištění se musí provádět organickými rozpouštědly.

Poučení

Ochrana práce a zdraví	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Podmínky zkoušky	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.