

**BD7521X****DURELASTIC-Pigmentpasta****Produktbeskrivning**

<b>Egenskap</b>	färgrik
<b>Pigmenthalt</b>	högkoncentrerad

**Generella produkttegenskaper**

<b>Bindemedelsystem</b>	styrenfri omättad polyesterharts	
<b>Kulör</b>	efter RAL 840 HR andra färgtoner på förfrågan	
<b>Viskositet</b>	Flödestid 30 - 40 sek., 4 mm flödeskopp	DIN 53211
<b>Densitet</b>	2,0 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup> beroende på nyans	teoretisk
<b>Torrhalt</b>	ca. 89 %	teoretisk
<b>Lagerbeständighet</b>	i originalemballage minst 11 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast.  Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	

**Applicering och process**

<b>Användningstips</b>	Gör preliminära tester, eftersom pigmenten kan fördröja eller förlänga bearbetningstiden beroende på färgnyansen.
<b>Applicering</b>	i leveransviskositet. 2 - 5 % för färgning av hartser 10 - 15 % för färgning av täcksiktshartser
<b>Rengöring av utrustning</b>	EFD-rengöringsmedel 400906

**Anteckningar**

<b>Arbets- och hälsoskydd</b>	Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.
<b>Testförhållanden</b>	Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.  Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation