



EFDEDUR-hidro otvrdivac HU0444

| | |
|-------------------------------------|---|
| Svojstva | <ul style="list-style-type: none"> ■ Učvršćivač za poliuretanske premaze ■ Standard |
| Tehničko / Fizikalni Podaci | <ul style="list-style-type: none"> ■ Osnova vezivnog sredstva alifatski poliizocianat ■ Ton boje prozirna / transparentna ■ Viskozitet DIN 53211 (bivši) Vrijeme istekat 16-18 sekundi mjerna čaša 4 mm ■ Gustoća teoretska vrijednost 1,00-1,06 g/ml ■ Suha tvar teoretska vrijednost 66-68 % ■ Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost 574-594 ml/kg |
| Priprema i upotreba | <ul style="list-style-type: none"> ■ Prije upotrebe dobro promiješati ili komponente dobro izmiješati (npr. sa brzim mješačem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom. ■ Uslovi kod upotrebe Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 % ■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Utvrđivač se ne miješa sa vodom ! Čišćenje se mora odraditi sa organskim otapalima. ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu. |
| Postojanost kod skladištenja | <ul style="list-style-type: none"> ■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije <p>Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.</p> |
| Uvjeti ispitivanja | <ul style="list-style-type: none"> ■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. <p>Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.</p> |