



## UR1040G\_HU0001

### EFDEDUR-Lackfarbe

#### Описание продукта

Технология продукта	2К покрытие на основе растворителя
Области применения	например для аппарата - и станкостроения
Применение	для внутреннего и наружного применения
Свето- и погодоустойчивость	высокая
Подложка	PC (Поликарбонат), PMMA (Полиметилметакрилат), PVC (Поливинилхлорид), PA 6 (Полиамид 6), GFK (стеклопластик), ABS (Акрилонитрил-Бутадиен-Стирол), легкосплавные металлы, Сталь

#### Общие характеристики продукта

Связующие - основы	Акриловая смола		
Цвет	сплошные цвета		
Глянец	высокоглянцевые	70-80 GU, угол 20°	DIN EN ISO 2813
Вязкость	Время истечения 90-120 сек., 4 мм расходомер		DIN 53211
Плотность	1,00-1,2 г/мл после добавления отвердителя		теоретический
Сухой остаток	53-63 % после добавления отвердителя		теоретический
Объемный сухой остаток	47-50 % после добавления отвердителя		теоретический
эталонный продукт	Указанные значения относятся к продукту UR1040GRA735.		
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 24 месяцев от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.		
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.		

#### Применение и подготовка

Подготовка поверхности	Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями.		
Система ЛКП	Подложка	Сталь	
	Грунтовка	ER1912M	
		Соотношение компонентов смеси 5:1 HE0052	
		Толщина сухой пленки 70-90 мкм	



## UR1040G\_HU0001

### EFDEDUR-Lackfarbe

	Финишный слой	UR1040G Соотношение компонентов смеси 4:1 HU0001 Толщина сухой пленки 40-60 мкм
<b>Указание по использованию</b>	Перед использованием хорошо перемешать или смешать компоненты до однородного состояния (например, с помощью высокоскоростного миксера).	
<b>Отвердитель</b>	HU0001	
<b>Смесевое соотношение</b>	Массовые части 4:1	
<b>Разбавитель</b>	Растворитель EFD 400320 Растворитель EFD 400500	
<b>Время «жизни» композиции</b>	от 10 °C до 25 °C	
<b>Время жизнеспособности</b>	max. 6 Час. / 20 °C Время жизнеспособности может сократиться при увеличении температуры материала или давления.	
<b>Пневматическое нанесение</b>	После добавления отвердителя доведите значение 18-22 сек / [Variable 2] мм по вискозиметру Насадка 1,4 мм Давление распыления 3-4 бар	DIN 53211
<b>Валик/кисть</b>	валик/кисть	Вязкость при поставке после добавления отвердителя В случае возникновения пузырей при нанесении валиком или кистью необходимо добавить от 0,5 до 1,0 масс.% EFD-Entspannungsmittel 300087.
<b>Расход материала</b>	без потерь при нанесении 100 г/м <sup>2</sup> толщина слоя 50 мкм после добавления отвердителя	теоретический
<b>Отверждение под действием температуры</b>	возможно до 100-120 °C (Температура объекта)	
<b>Отверждение на воздухе</b>	20 °C, 50 % относительная влажность	
<b>Время высыхания "от пыли"</b>	Через 30 минут (степень сухости 1)	DIN EN ISO 9117-5
<b>Время высыхания «до отлипа»</b>	Через 7 часов (степень сухости 4)	DIN EN ISO 9117-5
<b>Полное отверждение</b>	после 14 сут/с (демпфирование маятника)	DIN EN ISO 1522
<b>Очистка рабочих инструментов</b>	Растворитель EFD 400500	

### Указания

<b>Альтернатива отвердителю</b>	для лучшей химической стойкости	HU0032
---------------------------------	---------------------------------	--------



## UR1040G\_HU0001 EFDEDUR-Lackfarbe

### EFD-Информация

для быстрого отверждения; HU0032  
внутреннее применение  
ЛКМ

для высокой твердости HU0032

Дополнительную техническую информацию можно найти в EFD Info. No. 170.

### Охрана труда и здоровья

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.

### Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.