



FREIOPLAST-vizes struktúrlakk

WL1536M

Tulajdonságok	- Vízzel hígítható 1K bevonatrendszer - Felhasználás pl. járműgyártásban - Struktúr-effekt - Gyors száradás - Forszírozott szárítás lehetséges - Gyors átfesthetőség	
Műszaki / Fizikai Adatok	- Gyanta Styrolbutal-diszperzió - Szín Minden közkedvelt színárnyalat - Fényesség vizuális matt - Viszkózitás 7000-8000 mPa.s/ Orsó 7 60 Forgás/perc - Hígítás ásványmentesített víz - pH-érték 8,5-8,7 - Sűrűség számolt 1,05-1,10 g/ml - Szilárdanyagtartalom számolt 50-54 % - Szilárdtest-térfogat számolt 400-420 ml/kg - Felhasználás elméleti, veszteség nélkül 140-150 g/m², Rétegvastagság 60 µm - Hivatkozási szín a megadott értékhez Szín WL1536MRU611	
Alapfelület	Alapozás	
Felület előkészítés	Az alapfelületnek mentesnek kell lennie a tapadást zavaró anyagoktól, ahogy pl. Az olaj, zsír, rozsda, zunder, hengerlési reve, vaksz és formaleválasztóanyag. Azért , hogy a lakkminőség alkalmassága biztosítva legyen , egy elővizsgálat ajánlott. Magasabb igénybevételekhez ajánljuk : korrózióállóság - pl.: foszfátózás ; tapadás - pl.: szemcseszórás, pácolás , csiszolás.	
Felépítési javaslat	- Alapfelület vevői előírás szerint - Alapozás ER1912MRU735 Keverési arány 5:1/ HE0052 Száraz rétegvastagság 60 µm - Köztesréteg WL1536MRU611 Száraz rétegvastagság 150 µm - Fedőlakk WU1488GS2614 Keverési arány 3,3:1/ HU0448 Száraz rétegvastagság 40 µm	
Mechanikai vizsgálat	Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409 Gt 0	
Alkalmazás / felhasználás	Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.:	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOPLAST-vizes struktúrlakk

WL1536M

	Gyorskeverővel). A hátyaképződés elkerülésére a vízzel együtt.	
	■ Tárgyhőmérséklet	18-28 °C
	■ Feldolgozási feltételek	Szoba hőmérséklet 18-28 °C Relatív levegőpáratartalom 40-60 %
	■ Szórás-Nagynyomással	szállítási viszkozitás Düzni: 2 mm Szórónyomás 5 bar
	■ Átfesthetőség	elővizsgálat alapján lehetséges
	■ A munkaberendezések tisztítása	Egyből vízzel - lehetséges 5-10 % (súly) EFD tisztítószer 400916 hozzáadagolás. A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerrel tisztíthatók pl.: EFD 400424 hígító.
	Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.	
Kikeményedés	■ Levegőn száradás	20 °C, 40-60 % relatív nedvességtartalom a levegőmozgással
	■ Porszáradás	20 perc Után (száradásifok 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Fogás száraz	után 5 Óra. (száradásifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Átszáradás	nap Után 14 (száradásifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Kemencehőmérséklet	80°C -ig lehetséges
Tárolhatóság	■ Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száras hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	
	■ EFD-Info További technikai információ az EFD- Info adatbázisból nyerhető. Nr. 111	
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.	