



WU1476M_HU0076

EFDEDUR-Hydro-Lakierna barva

Opis izdelka

Tehnologija proizvoda	vodotopen 2K premaz
Sušenje	hitro
Podlaga	Umetni materiali, ni točno definirano

Splošne lastnosti izdelka

Osnova vezivnega sredstva	Akrilna smola	
Barvni ton	Vsi običajni barvni toni	
Viskoznost	1400-1800 mPa*s, vreteno 5, 60 obratov	DIN EN ISO 2555
pH vrednost	8,4-8,9	DIN 19260
Suha snov	47-53 %	teoretična določitev
	50-55 % po dodatku trdilca	teoretična določitev
Referenčni izdelek	Navedene vrednosti se nanašajo na izdelek z odtenkom RAL7035.	
Obstojnost pri skladiščenju	v originalni embalaži najmanj 3 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.	
	Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.	

Uporaba in predelovanje

Predhodna obdelava	Podlaga ne sme vsebovati snovi, ki ovirajo oprijem, kot so olje, maščoba, rja, vodni kamen, ostanki mlina, vosek in ostanki ločilnega sredstva. Priporočamo uporabo ustreznih mehanskih postopkov predobdelave (npr. peskanje, mletje) ali kemičnih postopkov predobdelave (npr. fosfatiranje) v skladu z zahtevami.
Opomba pred uporabo	Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Komponente utrjevanja dodajamo med mešanjem. Za preprečevanje nastajanje kože preliti/pokriti z vodo.
Trdilec	HU0076
Mešalno razmerje	Deli po masi 10:1
Temperatura objekta	10-30 °C, najmanj +3 °C nad temperaturo rosišča
Delovna temperatura	Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %
Uporabnost	maks. 3 ur / 20 °C Konec uporabnega časa z opazovanjem želiranja ni mogoče opredeliti. Uporabni čas se lahko pri povišanih temperaturah in/ali pod pritiskom skrajša.

**WU1476M_HU0076****EFDEDUR-Hydro-Lakierna barva****Opombe****EFD - Info**

Dodatne tehnične informacije najdete v EFD Info. št. 10- + 111 + 510.

Zaščita dela in zdravja

Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.

Pogoji preskušanja

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.