



BD7746XRU999

DURELASTIC-UP-Resin

Popis produktu

Zpracování ke snížení obsahu pigmentu v pastách.

Obecné vlastnosti produktu

Pojivová báze	nenasycená polyesterová pryskyřice bez obsahu styrenu		
Barevný odstín	bezbarvá		
Viskozita	ca. 500 mPa*s		
Hustota	1,1 +/- 0,1 g/ml		teoreticky
Pevné částice	95 - 100 %		teoreticky
Skladování	v originálním obalu min. 6 měsíců při 5 °C až 25 °C. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.		
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.		

Zpracování a použití

Poznámka před použitím	Před použitím dobře a pomalu rozmíchejte bez přidání vzduchu, případně složky homogenně promíchejte.
Ředění	Zředění EFD 400900
Zpracování	s viskozitou při dodání.
Čištění pracovních nástrojů	s čisticím prostředkem EFD 400906 během doby zpracování.

Poučení

Ochrana práce a zdraví	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Podmínky zkoušky	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.