



## EFDEDUR-hidro otvrdivac HU0182

<b>Svojstva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spora varijanta</li> <li>■ Standard</li> </ul>
<b>Tehničko / Fizikalni Podaci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Osnova vezivnog sredstva      alifatski poliizocianat</li> <li>■ Ton boje      prozirna / transparentna</li> <li>■ Viskozitet DIN 53211 (bivši)      Vrijeme istekat 13-17 sekundi mjerna čaša 4 mm</li> <li>■ Gustoća teoretska vrijednost      1,00-1,06 g/ml</li> <li>■ Suha tvar teoretska vrijednost      56-57 %</li> <li>■ Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost      483-503 ml/kg</li> </ul>
<b>Priprema i upotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prije upotrebe dobro promiješati ili komponente dobro izmiješati ( npr. sa brzim mješačem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom.</li> <li>■ Uslovi kod upotrebe      Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 %</li> <li>■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro      Utvrdivač se ne miješa sa vodom ! Čišćenje se mora odraditi sa organskim otapalima.</li> <li>■ <b>Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja</b> Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.</li> </ul>
<b>Postojanost kod skladištenja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije</li> </ul> <p>Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.</p>
<b>Uvjeti ispitivanja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Uvjeti ispitivanja</b> Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.</li> </ul> <p>Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.</p>