

**BD7500X****DURELASTIC-Pigmentová hmota****Popis produktu**

Vlastnost	stálobarevné
Odolnost proti světlu a povětrnostním vlivům	dobré
Obsah pigmentu	vysoce koncentrovaný

Obecné vlastnosti produktu

Pojivová báze	nenасыенá polyesterová pryskyřice bez obsahu styrenu		
Barevný odstín	do RAL 840 HR další odstíny na vyžádání		
Viskozita	3.000 - 35.000 mPa*s, včetně 5, 20 otočení		DIN EN ISO 2555
Hustota	1,2 - 2,2 g/cm ³ v závislosti na odstínu		teoreticky
Pevné částice	10 - 58 %		teoreticky
Skladování	v originálním obalu min. 11 měsíců při 5 °C až 25 °C. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.		
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.		

Zpracování a použití

Poznámka před použitím	Proveďte předběžné zkoušky, pigmenty mohou v závislosti na barevném odstínu zpozdit nebo prodloužit dobu zpracovatelnosti.
Zpracování	s viskozitou při dodání. 2 - 5 % pro barvení pryskyřic 10 - 15 % pro barvení vrchních vrstev pryskyřic
Čištění pracovních nástrojů	Čistící prostředek EFD 400906

Poučení

Ochrana práce a zdraví	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Podmínky zkoušky	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.