

FREIOTHERM-hidro lakirna barva

WO1852H


Lastnosti	- Vodotopna pečno sušeča barva - Uporaba, npr. v panogi Funkcionalno pohištvo in skladiščna tehnika - Dober oprijem na jeklo in neželezne kovine - Dobra odpornost na kondenzno vlago - Dobra trdota in elastičnost - Možnost prelakiranja s prašnimi barvami - Za notranjo uporabo	
Tehnično / Fizikalni Podatki	Osnova vezivnega sredstva	Kombinacija iz akrilatnih / amino smol
	Barvni ton	Vsi običajni barvni toni
	Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813	svilnato sijajna 65-75 pod kotom 60°
	Viskoznost DIN 53211 (bivši)	čas izteka 45-55 sekund iztočna čašica 4 mm
	Redčilo	deminiralizirana voda
	pH vrednost	8,5-8,7
	Gostata teoretična določitev	1,20-1,35 g/ml
	Suha snov teoretična določitev	45-58 %
	Volumen trdnih delcev teoretična določitev	270-330 ml/kg
	Poraba teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji	230-250 g/m², Debelina nanosa 80 µm
	Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Barvni odtenek od WO1852HRA512
Podlaga	- ATL-temeljizirano - Jeklo - Jeklo, pasivizirane oz. predobdelane površine	
	Predhodna obdelava - Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za zagotavljanje primernosti kvalitete nanosa za različne podlage priporočamo predhodne preizkuse. Za višje zahteve predlagamo: - za višjo korozijsko zaščito npr. fosfatiranje - za boljši oprijem npr. peskanje, luženje, brušenje	
	Predlog zaščitnega sistema	- Podlaga - Pokrivna barva
Mehanski preizkusi	"Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.


Stran: 1 / 3
Verzija: 2
02.04.2023

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS


Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-hidro lakirna barva WO1852H

Preizkus obstojnosti	Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH) 120 ur Stopnja mehurjavosti 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2 Preizkus slane kopeli (NSS) DIN EN ISO 9227 120 ur Podkorozija Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8 Odpornost na kemikalije Se mora preveriti. Temperatura in koncentracija kemikalij imata velik vpliv na izid preizkusov.
Priprava in uporaba	Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice prelit / pokriti z vodo. Debelina sloja ne sme preseči 45 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev. Temperatura objekta 18-25 °C Pogoji pri uporabi Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 % Brizganje - Visoki pritisk v dobavni viskoznosti Šoba: 1,2 mm Pritisk barve 4 bar Možnost prelakiranja po predhodnih testih možno Čiščenje pripomočkov Takoj z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424. Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Utrjevanje	Sušenje v peči 4 min / 150 °C - 10 min / 160 °C Temperatura objekta zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi 

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.

**FREIOTHERM-hidro lakirna barva**
WO1852H**Obstojnost pri skladiščenju**

- V originalni embalaži najmanj 9 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C.

Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.

Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.

Posebna opozorila

- **EFD-Info**

Nadaljnje tehnične informacije lahko povzamete z EFD Info lista Št. 111

- **Preizkusni pogoji**

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270.

Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.