



EFDEDUR-Durcisseur p. Hydro-P. HU0700

Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durcisseur pour revêtements epoxydiques ■ Standard 												
Données techniques et physiques	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">■ Liant de base</td> <td>Polyisocyanate aliphatique</td> </tr> <tr> <td>■ Teintes</td> <td>clair / transparent</td> </tr> <tr> <td>■ Viscosité DIN 53211 (ancien)</td> <td>Temps d'écoulement 12-15 secondes 4 mm coupe</td> </tr> <tr> <td>■ Densité détermination théorique</td> <td>1,00-1,10 g/ml</td> </tr> <tr> <td>■ Extrait sec détermination théorique</td> <td>56-58 %</td> </tr> <tr> <td>■ Taux volumique d'extrait sec détermination théorique</td> <td>505-525 ml/kg</td> </tr> </table>	■ Liant de base	Polyisocyanate aliphatique	■ Teintes	clair / transparent	■ Viscosité DIN 53211 (ancien)	Temps d'écoulement 12-15 secondes 4 mm coupe	■ Densité détermination théorique	1,00-1,10 g/ml	■ Extrait sec détermination théorique	56-58 %	■ Taux volumique d'extrait sec détermination théorique	505-525 ml/kg
■ Liant de base	Polyisocyanate aliphatique												
■ Teintes	clair / transparent												
■ Viscosité DIN 53211 (ancien)	Temps d'écoulement 12-15 secondes 4 mm coupe												
■ Densité détermination théorique	1,00-1,10 g/ml												
■ Extrait sec détermination théorique	56-58 %												
■ Taux volumique d'extrait sec détermination théorique	505-525 ml/kg												
Mise en oeuvre et utilisation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bien remuer avant utilisation ou successivement bien mélanger les composants de manière homogène (ex. avec un mélangeur). Afin d'éviter la formation de peau recouvrir d'eau. ■ Conditions de mise en oeuvre Température ambiante 18-25 °C humidité relative 40-60 % ■ Nettoyage du matériel Durcisseur non diluable dans l'eau! Le nettoyage doit être effectué à l'aide d'un nettoyant solvanté. ■ Hygiène et sécurité: préconisations Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement. 												
Stabilité au stockage	<ul style="list-style-type: none"> ■ 12 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai. <p>La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.</p>												
Remarques spéciales	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conditions d'essais Toutes les déclarations sont basées par rapport aux Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. <p>Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.</p>												