


FREIOPLAST-Hydro-Lackfarbe

WL1676M

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserverdünnbarer Einschichtlack ■ Anwendung z.B. in der Branche Bau und Sanitär ■ Schnelle Antrocknung ■ Forcierte Trocknung möglich ■ Gute Härte und Elastizität ■ Geeignet für Kunststoffe 																						
Technische/ Physikalische Daten	<table border="1"> <tr> <td>■ Bindemittel-Basis</td> <td>Kombination aus Acrylat-/ Polyurethanharz</td> </tr> <tr> <td>■ Farbton</td> <td>Alle gängigen Farbtöne</td> </tr> <tr> <td>■ Glanzgrad <small>visuell</small></td> <td>matt</td> </tr> <tr> <td>■ Viskosität <small>DIN 53211 (ehemalig)</small></td> <td>Auslaufzeit 35-43 Sekunden 4 mm Auslaufbecher</td> </tr> <tr> <td>■ Verdünnung</td> <td>demineralisiertes Wasser</td> </tr> <tr> <td>■ pH-Wert</td> <td>8,4-8,8</td> </tr> <tr> <td>■ Dichte <small>theoretische Bestimmung</small></td> <td>1,25-1,45 g/ml</td> </tr> <tr> <td>■ Festkörper <small>theoretische Bestimmung</small></td> <td>49-63 %</td> </tr> <tr> <td>■ Festkörpervolumen <small>theoretische Bestimmung</small></td> <td>270-290 ml/kg</td> </tr> <tr> <td>■ Auftragsmenge <small>theoretisch, ohne Applikationsverlust</small></td> <td>280-300 g/m², Schichtdicke 80 µm</td> </tr> <tr> <td>■ Bezugsfarbton der angegebenen Werte</td> <td>Farbton von WL1676MRA916</td> </tr> </table>	■ Bindemittel-Basis	Kombination aus Acrylat-/ Polyurethanharz	■ Farbton	Alle gängigen Farbtöne	■ Glanzgrad <small>visuell</small>	matt	■ Viskosität <small>DIN 53211 (ehemalig)</small>	Auslaufzeit 35-43 Sekunden 4 mm Auslaufbecher	■ Verdünnung	demineralisiertes Wasser	■ pH-Wert	8,4-8,8	■ Dichte <small>theoretische Bestimmung</small>	1,25-1,45 g/ml	■ Festkörper <small>theoretische Bestimmung</small>	49-63 %	■ Festkörpervolumen <small>theoretische Bestimmung</small>	270-290 ml/kg	■ Auftragsmenge <small>theoretisch, ohne Applikationsverlust</small>	280-300 g/m ² , Schichtdicke 80 µm	■ Bezugsfarbton der angegebenen Werte	Farbton von WL1676MRA916
■ Bindemittel-Basis	Kombination aus Acrylat-/ Polyurethanharz																						
■ Farbton	Alle gängigen Farbtöne																						
■ Glanzgrad <small>visuell</small>	matt																						
■ Viskosität <small>DIN 53211 (ehemalig)</small>	Auslaufzeit 35-43 Sekunden 4 mm Auslaufbecher																						
■ Verdünnung	demineralisiertes Wasser																						
■ pH-Wert	8,4-8,8																						
■ Dichte <small>theoretische Bestimmung</small>	1,25-1,45 g/ml																						
■ Festkörper <small>theoretische Bestimmung</small>	49-63 %																						
■ Festkörpervolumen <small>theoretische Bestimmung</small>	270-290 ml/kg																						
■ Auftragsmenge <small>theoretisch, ohne Applikationsverlust</small>	280-300 g/m ² , Schichtdicke 80 µm																						
■ Bezugsfarbton der angegebenen Werte	Farbton von WL1676MRA916																						
Untergrund	<ul style="list-style-type: none"> ■ PS (Polystyrol) ■ PS (Polystyrol-Schaum) 																						
Vorbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette, Rost, Zunder, Walzhaut, Wachs- und Trennmittelrückstände. Um die Eignung der Lackqualitäten auf dem Untergrund sicherzustellen, sind Vorprüfungen zu empfehlen. Bei höheren Anforderungen empfehlen wir: <ul style="list-style-type: none"> - für den Korrosionsschutz - z.B. phosphatieren - für Haftung - z.B. strahlen, beizen, schleifen 																						
Aufbauvorschlag	<table border="1"> <tr> <td>■ Untergrund</td> <td>PS (Polystyrol)</td> </tr> <tr> <td>■ Decklack</td> <td>WL1676MRA916 Trockenfilmdicke 30 µm</td> </tr> </table>	■ Untergrund	PS (Polystyrol)	■ Decklack	WL1676MRA916 Trockenfilmdicke 30 µm																		
■ Untergrund	PS (Polystyrol)																						
■ Decklack	WL1676MRA916 Trockenfilmdicke 30 µm																						
Mechanische Prüfung	<table border="1"> <tr> <td>■ Gitterschnittprüfung <small>DIN EN ISO 2409</small></td> <td>Gt 0</td> </tr> </table>	■ Gitterschnittprüfung <small>DIN EN ISO 2409</small>	Gt 0																				
■ Gitterschnittprüfung <small>DIN EN ISO 2409</small>	Gt 0																						
Verarbeitung und Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vor der Verwendung gut aufrühren bzw. Komponenten homogen vermischen (z.B. mit Schnellmischer). Zur Vermeidung von Hautbildung mit Wasser überschichten. 																						



FREIOPLAST-Hydro-Lackfarbe

WL1676M

	■ Objekttemperatur	10-30 °C
	■ Verarbeitungsbedingungen	Raumtemperatur 18-22 °C relative Luftfeuchtigkeit 40-60 %
	■ Spritzen-Hochdruck	in Lieferviskosität Düse: 1,4 mm Spritzdruck 4 bar
	■ Überlackierbarkeit	mit gleicher Qualität möglich, frühestens nach matten abtrocknen
	■ Reinigung der Arbeitsgeräte	Sofort mit Wasser - evtl. mit Zusatz von 5-10 Gew.% EFD-Reinigungsmittel 400916. Angetrocknete Arbeitsgeräte mit org. Löse- mitteln, z.B. EFD-Verdünnung 400424.
	■ Hinweise zu Arbeits- und Gesundheitsschutz Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits-/Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.	
Aushärtung	■ Lufttrocknung	bei 20 °C, 40-60 % rel. Feuchte mit Luftbewegung
	■ Staubtrocknung	nach 20 Minuten (Trockengrad 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Griffest	nach 1 Stunde/n (Trockengrad 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Durchtrocknung	nach 3 Tag/en (Pendeldämpfung/ ISO 1522)
	■ Ofentrocknung	bis 90°C möglich
Lagerbeständigkeit	■ Im Originalgebinde mindestens 12 Monate bei 5 bis 25 °C. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten.	
	Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.	
Spezielle Hinweise	■ EFD-Info Weitere technische Informationen können aus der EFD-Info entnommen werden. Nr. 111	
	■ Prüfbedingungen Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.	
	Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.	