

DURELASTIC

Pigmentpaste BD7502XM2093

- Base: resina poliestere insatura, contenente stirene
- Ad alta concentrazione
- Elevato potere colorante

Dati tecnici / fisici	Tonalità	negro altre tonalità su richiesta
	Viscosità di fornitura	1400 - 3000 m.Pa.s / 23 °C girante 6, a velocità 50, Brookfield RVT
	Densità determinazione teorica	1,2 g / ml + / - 0,1

Stoccaggio Come minimo 4 mesi in fusti originali, sempre che questi siano chiusi ermeticamente e vengano stoccati a 15 - 25 °C. Una volta aperti, i fusti vanno utilizzati nel giro di breve tempo. La data di scadenza della rispettiva partita è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio più lungo rispetto al periodo indicato non implica necessariamente che il materiale sia inutilizzabile. In tal caso, per motivi di garanzia della qualità, è però indispensabile controllare le proprietà richieste per la rispettiva applicazione.

Lavorazione e applicazione	Lavorazione, additivo	nella forma di fornitura 2 - 5% per colorare resine 10 - 15% per colorare resine per strati coprenti
-----------------------------------	------------------------------	--

Pulitura degli strumenti di lavoro
EFD-Reinigungsmittel 400906

Istruzioni per la protezione del lavoro e della salute

Durante la lavorazione occorre adottare le misure precauzionali comunemente previste per l'impiego di vernici, ad es. aerazione e disaerazione nonché protezione personale. Maggiori informazioni riguardo alle sostanze pericolose, ai dati tecnici di sicurezza e raccomandazioni per la protezione della salute e dell'ambiente sono rilevabili dalla rispettiva scheda di sicurezza.

Indicazioni speciali	Condizioni di prova Tutte le prove sono state eseguite in clima normale 20/65 DIN 50014. I dati relativi alla resa e alla marcatura variano a seconda della tonalità. I dati contenuti nella presente scheda sono valori orientativi e non rappresentano una specifica.
-----------------------------	---