

**WA4000HRU999****FREIOTHERM-ATL-Pasta trasparente****Descrizione del prodotto**

Tecnologia dei prodotti	vernice bicomponente per anaforesi
Applicazione settore	es. nel settore arredamento funzionale e da magazzino
Tipo di pasta	Pasta trasparente, completamente neutralizzata

Caratteristiche generali del prodotto

Base del legante	Resina acrilica	
Colore	incolore	
Valore MEQ-alcilino	50-60 mg/g	DIN EN ISO 15880
Peso specifico	1-1,1 g/cm ³	Teorico
Corpi solidi	38-42 %	Teorico
Durata di stoccaggio	nei contenitori originali, almeno 6 mesi a 5-30 °C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.	
	La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.	

Applicazione ed lavorazione

Pre-trattamento	Il supporto deve essere privo di sostanze che compromettono l'adesione come olio, grasso, ruggine, incrostazioni, residui di laminazione, cere e distaccanti. Si consiglia l'utilizzo di idonei processi di pretrattamento meccanico (es. sabbatura, macinazione) o processi di pretrattamento chimico (es. fosfatazione) a seconda dei requisiti.
Turnover	1 Fatturato annuo Per garantire la stabilità del bagno e quindi la qualità del rivestimento, è necessario rispettare il turnover specificato (scambio di solidi del serbatoio).

Ulteriore lavorazione delle parti rivestite

Riverniciatura	Preparazione: Carteggiare con una granulometria fine (ad es. grana da 240). Raccomandazione: Vernice di finitura a base di acrilato; le vernici a base alchidica non sono adatte a essere sovraverniciate!
-----------------------	---

Note

Tutela del lavoro e della salute	Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.
---	--



WA4000HRU999

FREIOTHERM-ATL-Pasta trasparente

Condizioni di esecuzione della prova

Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.