

**WK4044HRU999****FREIOTHERM-KTL-Acrlato****Descrizione del prodotto**

| | |
|--------------------------------|--|
| Tecnologia dei prodotti | vernice bicomponente per cataforesi |
| Applicazione settore | es. nell'ingegneria meccanica automobilistica |
| Tipo di pasta | Pasta trasparente, completamente neutralizzata |

Caratteristiche generali del prodotto

| | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| Base del legante | Resina acrilica | |
| Colore | incolore | |
| Valore MEQ | 20-30 mmol/100g | DIN EN ISO 15880 |
| Peso specifico | 1,0-1,2 g/cm ³ | Teorico |
| Corpi solidi | 37-39 % | Teorico |
| Durata di stoccaggio | nei contenitori originali, almeno 6 mesi a 5-25 °C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto. | |

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

Applicazione ed lavorazione

| | |
|---------------------------------|--|
| Pre-trattamento | Il supporto deve essere privo di sostanze che compromettono l'adesione come olio, grasso, ruggine, incrostazioni, residui di laminazione, cere e distaccanti. Si consiglia l'utilizzo di idonei processi di pretrattamento meccanico (es. sabbatura, macinazione) o processi di pretrattamento chimico (es. fosfatazione) a seconda dei requisiti. |
| Rapporto di miscelazione | Prodotti WK4044HRU999 : WK4511HRU515 Parti in peso 2 : 1 |
| Turnover | 1 Fatturato annuo Per garantire la stabilità del bagno e quindi la qualità del rivestimento, è necessario rispettare il turnover specificato (scambio di solidi del serbatoio ETL). |

Note

| | |
|---|--|
| Tutela del lavoro e della salute | Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente. |
|---|--|



WK4044HRU999

FREIOTHERM-KTL-Acrlato

Condizioni di esecuzione della prova

Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.