



UA1401X FREOPAS-Gelcoat

Opis proizvoda

Tehnologija proizvoda	Gelcoat bez otapala
-----------------------	---------------------

Opšta svojstva proizvoda

Osnova vezivnog sredstva	Poliurea/ester asparaginske kiseline	
Ton boje	prema RAL 840 HR druge nijanse na upit	
Stupanj sjaja	Ovisno o obliku i sredstvu za odvajanje	
Viskozitet	600 - 800 mPa*s	
Gustoća	1,30 g/ml ovisno o nijansi	teoretski
Suha tvar	99 %	teoretski
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije.	
	Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

Upotreba i prerada

Kalup/alat	Metalni kalupi	
Pretpriprema	Obradite kalupe prikladnim sredstvom za odvajanje.	
Omjer mješanja	100 kg UA1401 : 60 kg HD0260 Dijelovi svezaka 100 : 67	
Preporučena debljina sloja	300 µm	
Radna temperatura	Kod upotrebe održavati temperaturu kalupa na 40 °C.	
Upotrebljivost	maks. 30 -50 s / 20 °C	
Postupak vrućeg prskanja	viskoznost isporuke temperatura 70 °C	
Potrošnja	bez gubitka pri nanošenju 375 g/m² debljina sloja 300 µm	teoretski
Čišćenje radnih uređaja	Odmah sa organskim otapalima, otvrdnute ostatke može se otkloniti samo mehanički.	



UA1401X FREOPAS-Gelcoat

Postojanost na kemikalije

Čimbenici koji utječu

Kemijska otpornost ovisi o koncentraciji, temperaturi, vremenu izlaganja i metodi ispitivanja. Ovo se mora provjeriti ovisno o aplikaciji.

Primjedbe

Zaštita rada i zdravlja

Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.

Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.