



## BD7528X DURELASTIC-Rußpaste

### Описание продукта

<b>Свойство</b>	красочный
<b>содержание пигмента</b>	высокая концентрация

### Общие характеристики продукта

<b>Связующие - основы</b>	ненасыщенная полиэфирная смола, не содержащая стирола	
<b>Вязкость</b>	<4000 мПа.сек, Шпиндель 4, 20 Кол-во оборотов	DIN EN ISO 2555
<b>Плотность</b>	1,3 +/- 0,1 g/ml	теоретический
<b>Срок хранения</b>	в оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.	
Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.		

### Применение и подготовка

<b>Применение</b>	в вязкости распыления. 2 - 5 % для закрашивания смолы 10 - 15 % для закрашивания смолы в наружном слое
<b>Очистка рабочих инструментов</b>	Чистящее средство EFD 400906

### Указания

<b>Охрана труда и здоровье</b>	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.
<b>Условия испытания</b>	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.  Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510  
[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)