



## UA1502N

### FREOPAS-Top Coat

#### Produktbeskrivning

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktteknik</b>         | lösningsmedelsbaserad topcoat |
| <b>Ljus- och vädertåligt</b> | mycket bra                    |
| <b>Underlag</b>              | mineralisk                    |

#### Generella produkttegenskaper

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kulör             | efter RAL 841 GL<br>andra färgtoner på förfrågan                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| lysa visuellt     | glänsande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Viskositet        | 800 - 1200 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Densitet          | 1,45 +/- 0,1 g/ml efter tillsats av härdare                                                                                                                                                                                                                                                                                                | teoretisk |
| Torrhalt          | 95 % efter tillsats av härdare                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | teoretisk |
| Lagerbeständighet | i originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast.<br><br>Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring. |           |

#### Applicering och process

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Förbehandling</b>              | Underlaget ska vara fritt från vidhäftningsförsämrande ämnen som olja, fett, rost, glödska, kvarnska, vax och släppmedelsrester.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Användningstips</b>            | Rör runt väl resp. blanda komponenterna homogent inför användning (t.ex. med ett blandningsverktyg).<br>Det rekommenderas att hålla över det blandade materialet i en ny behållare för att undvika blandningsfel.<br><br>Undvik kontakt med vatten och lösningsmedel före och under blandning. Även små mängder snabbar upp härdningsprocessen. (= minskning av bearbetningstiden) |                   |
| <b>Blandningsförhållande</b>      | 100 kg UA1502 : 32 kg HU0325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Rekommenderad skiktjocklek</b> | 110 - 140 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Appliceringstemperatur</b>     | Rumstemperatur > 15 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Brukstid</b>                   | max. ca. 30 min. / 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Valslackering</b>              | i leveransviskositet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Materialåtgång</b>             | utan appliceringsförlust 160 - 200 g/m²<br>skiktjocklek 125 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | teoretisk         |
| <b>Dammtorr</b>                   | efter 25 minuter (torrhetsgrad 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN EN ISO 9117-5 |
| <b>Transporttorr</b>              | efter 75 minuter (torrhetsgrad 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN EN ISO 9117-5 |
| <b>Genomhärdning</b>              | efter 7 dygn/s (pendeldämpning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN EN ISO 1522   |

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter.  
Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan  
överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Sidan 1/2 | Version 0

Reviderad datum: 19 maj 2025

Tryckdatum: 20 maj 2025

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510  
[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



## UA1502N

### FREOPAS-Top Coat

**Rengöring av utrustning** Direkt med organisk lösningsmedel, härdarrestorer kan endast tas bort mekaniskt.

#### Bearbetning av behandlade produkter

**Ommålning** efter ca. 30 min.  
vid 20 °C/ 50 % rel. luftfuktighet.

#### Anteckningar

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbets- och hälsoskydd</b> | Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.                                                             |
| <b>Testförhållanden</b>       | Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.<br><br>Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation |