

**BD7508V****DURELASTIC-Pigmentpaszta****Termékismertető**

Tulajdonság	színes
Fény- és időjárásállóság	jó
Pigment tartalom	magas koncentrációjú

Általános terméktulajdonságok

Kötőanyag bázis	sztirolmentes, telítetlen poliészter gyanta	
Viszkozitás	7000 mPa*s, Orsó 0, 0 Forgás	DIN EN ISO 2555
Fajsúly	2,0 g/cm ³ az árnyalattól függően	elméleti
Szilárdanyagtartalom	95 - 97 %	elméleti
Tárolhatóság	kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	

Alkalmazás és feldolgozás

Megjegyzés használat előtt	Előzetes kísérlet elvégzése, a pigmentek színtónustól függően késleltethetik vagy meghosszabbíthatják a kötési időt.
Alkalmazás	Szállító viszkozításban 2 - 5 % gyanta festéséhez
A munkaberendezések tisztítása	EFD-tisztítószer 400906

Figyelmeztetés

Munka- és egészségvédelem	A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.
Vizsgafeltételek	Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.