



PP5101C

FREIOTHERM-Pulverlack

Описание продукта

Технология продукта	Порошковые покрытия для наружных работ для промышленного использования
Области применения	например для строительства и объектов жизнедеятельности (обогреватели, климатическая, санитарная и т.п. техника)
поверхность	гладкий
Глянец	матовые
Процесс	высокая
Механическая устойчивость	высокая
Устойчивость к царапинам	высокая
Свето- и погодоустойчивость	высокая

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	полиэфирные смолы
Цвет	Все имеющиеся оттенки цвета
Глянец	матовые 15-21 GU, Угол 60° DIN EN ISO 2813
Плотность	1,2-1,7 г/см ³ в зависимости от оттенка теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 36 месяцев от 5 до 25 °С. Порошковые покрытия должны храниться в сухом и прохладном помещении. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.

Применение и подготовка


Подготовка поверхности	Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями.
Рекомендуемая толщина слоя	60-80 µm
Расход материала	около 0,1 кг/м ² , толщина слоя 70 мкм теоретический
Нанесение	электростатика, трибостатика



PP5101C FREIOTHERM-Pulverlack

Отверждение

Рекомендуемая Температура объекта 10 мин. / 200 °C.
Окно отверждения было проверено для оттенка цвета 9010.



Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	190	200	210
Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	15	10	6
Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	45	30	10

Примечание по отверждению

Цветная область = условия выпечки с хорошими конечными свойствам.

Приведенные условия горячей сушки основаны на результатах лабораторных испытаний и являются поэтому лишь справочным руководством для настройки установок для нанесения покрытий обрабатывающего предприятия. Ответственность за обеспечение полного отверждения покрытия лежит на обрабатывающем предприятии. Должна проводиться проверка полного отверждения покрытия на соответствие оригинальным образцам-эталонам в условиях серийного производства с проведением дополнительных аналитических исследований и испытаний на прочность. Если потребуется консультация, мы в вашем распоряжении.

совместимость

Необходимо проверить совместимость с другими порошковыми покрытиями.

Дальнейшая обработка окрашенных деталей

Ремонтная краска

по запросу. Подробнее см. Информацию об EFD № 4.

Физико-механические испытания

пример описания

На листовой стали
толщина слоя 60-80 мкм
10 минут при температуре объекта 200 °C
продукт PP5101CRA910

метод надрезов решеткой

Gt 0

DIN EN ISO 2409



PP5101C

FREIOTHERM-Pulverlack

баночный тест

>3 mm

DIN EN ISO 1520

тест удар

>60 кг см (спереди)

DIN EN ISO 6272-1

Климатические испытания

пример описания

На листовой стали с цинковым фосфатированием
продукт PP5101CRA910Климатический тест -
водяной туманПродолжительность стресс 500 h
разрез отделени <1 mmDIN EN ISO 6270-2 (CH)
DIN EN ISO 4628-8Испытание
нейтральным солевым
туманомПродолжительность стресс 240 h
разрез отделени <1 mmDIN EN ISO 9227 (NSS)
DIN EN ISO 4628-8

Химическая стойкость

влияющие факторы

Химическая стойкость зависит от концентрации, температуры, времени воздействия и метода испытаний. Это должно быть проверено в зависимости от применения.

Указания

Охрана труда и
здоровья

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.

Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.