

Classification de la brillance pour peintures en poudre et peintures liquides

(ne concerne pas les peintures pour roués)

Tableau A - Détermination des unités de brillance

Echelon de brillance	Abréviations échelon de brillance	Peintures en poudre		Peintures liquides	
		angle	Indices de brillance Valeurs réflectomètre	angle	Indices de brillance Valeurs réflectomètre
mat complet	ST (stumpfmatt)	60°	5 à 14	85°	<31
mat	MA (matt)	60°	15 à 29	85°	31 à 56
mat satiné	SM (seidenmatt)	60°	30 à 54	60°	30 à 54
satiné	SG (seidenglänzend)	60°	55 à 70	60°	55 à 70
brillant	GL (glänzend)	60°	71 à 85	20°	>35 à 84
brillant élevé	HG (hochglänzend)	60°	> 85	20°	>85

DIN EN ISO 2813

Tableau B - Détermination du numéro d'article

Echelon de brillance	Abréviations échelon de brillance	Peintures en poudre			Peintures liquides du 06/2019	Peintures liquides usqu'au 06/2019
		Remarque indice de brillance > Numéro d'article Peintures en poudre = sixième position / Peintures liquides = septième position				
mat complet	ST (stumpfmatt)	0	M		U	
mat	MA (matt)	1	M		M	
mat satiné	SM (seidenmatt)	2	H		D	
satiné	SG (seidenglänzend)	3	H		H	
brillant	GL (glänzend)	4	G		N	
brillant élevé	HG (hochglänzend)	5	G		G	

Voir nos fiches de sécurité et de données techniques pour renseignements supplémentaires.