

**HU0448****EFDEDUR-Otvrdivac hidro****Opis proizvoda**

Tehnologija proizvoda	Učvršćivač za poliuretanske premaze
Svojstva	Standard

Opšta svojstva proizvoda

Osnova vezivnog sredstva	alifatski poliizocianat		
Ton boje	bezbojna		
Viskozitet	Vrijeme protoka 12-15 sek., 4 mm protočna čašica	DIN 53211	
Gustoća	1,00-1,06 g/ml	teoretski	
Suha tvar	56-57 %	teoretski	
Volumen tvdih djelica	483-503 ml/kg	teoretski	
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.		
	Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.		

Upotreba i prerada

Napomena prije upotrebe	Prije upotrebe dobro promiješati, npr. sa brzim mješačem.
Radna temperatura	Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 %
Čišćenje radnih uređaja	Učvršćivač se ne smije miješati s vodom! Čišćenje se mora obaviti organskim otapalima.

Primjedbe

Zaštita rada i zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
Uvjeti ispitivanja	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.