

Glansindelning Pulver- och våtlack

(Med undantag av fälglack)

Tabell A - Glansenheter

Glansgrader		Pulverlack		våtlack	
		Mät-vinkel	Glansenheter Reflektometervärde	Mät-vinkel	Glansenheter Reflektometervärde
dödmatt	ST (stumpfmatt)	60°	5 till 14	85°	<31
matt	MA (matt)	60°	15 till 29	85°	31 till 56
halvmatt	SM (seidenmatt)	60°	30 till 54	60°	30 till 54
halvblank	SG (seidenglänzend)	60°	55 till 70	60°	55 till 70
blank	GL (glänzend)	60°	71 till 85	20°	>35 till 84
högbblank	HG (hochglänzend)	60°	> 85	20°	>85

DIN EN ISO 2813

Tabell B - Artikelnummer

Glansgrader		Pulverlack	Våtlack < 06/2019	Våtlack > 06/2019
		Glanshänvisning > i artikelnummer Pulverlack = 6:e positionen/ våtlack = 7:e positionen		
dödmatt	ST (stumpfmatt)	0	M	U
matt	MA (matt)	1	M	M
halvmatt	SM (seidenmatt)	2	H	D
halvblank	SG (seidenglänzend)	3	H	H
blank	GL (glänzend)	4	G	N
högbblank	HG (hochglänzend)	5	G	G

Ytterligare information finns i våra varuinformationer och tekniska datablad.