



## HE0436

### FREOPOX-Hydro-Tvrdidlo

#### Popis produktu

**Technologie výrobu** Tužidlo pro epoxi nátěry

#### Obecné vlastnosti produktu

<b>Pojivová báze</b>	Disperze epoxi-pevné pryskyřice	
<b>Barevný odstín</b>	neprůhledný	
<b>Viskozita</b>	1300-2150 mPa*s, včetně 4, 60 otočení	DIN EN ISO 2555
<b>pH</b>	4,0-5,0	DIN 19260
<b>Hustota</b>	1,05-1,15 g/ml	teoreticky
<b>Pevné částice</b>	50-54 %	teoreticky
<b>Objem pevných částic</b>	430-450 ml/kg	teoreticky
<b>Skladování</b>	v originálním obalu min. 6 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.	
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	

#### Zpracování a použití

<b>Poznámka před použitím</b>	Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem). Pro zabránění tvorby škráloupu převrstvěte vodou.
<b>Zpracovatelská teplota</b>	Pokojová teplota 18-22 °C relativní vlhkost vzduchu 40-60 %
<b>Čištění pracovních nástrojů</b>	okamžitě vodou - evtl. s přísadou 5-10 hm.% EFD-čističe 400916, zaschlé pracovní nástroje org. rozpouštědlovým čističem, např. EFD-ředidlem 400424.

#### Poučení

<b>Ochrana práce a zdraví</b>	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak po ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
<b>Podmínky zkoušky</b>	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.  Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.