

## 关于粉末漆运输、储藏和加工条件的指令

### 运输/储藏

在封闭的原装容器中运输和储藏我们的粉末漆时，建议的最大温度为 25 ° C，对于丙烯酸粉末漆来说，最大温度为 23 ° C。

在该条件下，系统可使用至产品标签上所标注的最佳使用期。储藏时，必须避免直接日晒。

高温储藏(最高 30 ° C)或超出规定日期时，也并不绝对意味着粉末漆不可用。但是在这种情况下出于质量保证考虑，必须根据具体使用目的对所需特性进行检验。

### 加工

加工前，应在空气平衡的条件下进行一次预处理。我们建议的喷房内加工条件为相对空气湿度最大 70%，温度范围 15-25° C。根据我们的经验，短时超出规定范围(环境温度最高可达 30 ° C)不会造成影响。但如果长时间高于 25 ° C，就可能在软管、注射器和喷嘴内形成大量结块，甚至会导致表面变形。原则上应避免相对空气湿度高于 80%。

为避免形成冷凝水，不得将粉末漆暴露于快速的温度变化中，例如，不应在高空气湿度的温室内加工原装容器中干燥、低温储藏的粉末。

更多信息请查阅我们的安全和技术数据页。