



300059

FREIOTHERM-ATL-ubrziavac

Opis proizvoda

Tehnologija proizvoda Dodatak za elektro potopne boje

Opšta svojstva proizvoda

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| Gustoća | 0,9 - 1,1 g/cm ³ | teoretski |
| Postojanost kod skladištenja | u originalnoj ambalaži najmanje 18 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. | |
| | Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima. | |

Upotreba i prerada

| | |
|--------------------------------|--|
| Napomena prije upotrebe | Izravno dodavanje u kadu nije moguće! Za dobro miješanje dodati u preljev/branu ili cijev za miješanje! Metoda je ovisna od različitih faktora i zato je njenu upotrebu potrebno uskladiti s tehničarom i u skladju sa napravom. |
| Količina dodavanja | 0,1 - 1,0 % |
| Vrijeme aktivacije | 8 sat |

Primjedbe

| | |
|--------------------------------|---|
| Zaštita rada i zdravlja | Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu. |
| Uvjeti ispitivanja | Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija. |