

FREOPOX

Грунтовка
ER1925M

- Содержащая растворитель грунтовка
- Хорошая защита от коррозии
- Высокая заполняющая способность
- Для промышленных товаров и строительных машин всех типов

Технические/Физические данные	Пленкообразующее	Эпоксидная смола
	Цвет	в соответствии с RAL 840 HR Другие оттенки по запросу
	Уровень блеска визуально	матовый
	Вязкость при поставке DIN 53211 (ранее)*, без добавления отвердителя	60 - 70 секунд/ 4мм диаметр отверстия
	Добавление отвердителя по массе	3 : 1
	Добавление отвердителя по объему	2,3 : 1
	Отвердители база	отвердитель FREOPOX HE0051 Феналкамид
	Время жизни композиции после добавления отвердителя	макс. 3 часа / 20°C
	Разбавитель	разбавитель EFD 400009
	Плотность после добавления отвердителя	1,21 г / см ³ + / - 0,01
	Сухой остаток после добавления отвердителя	60% + / - 1
	Объемный сухой остаток после добавления отвердителя	425 мл / кг + / - 5 или 45 Vol.% + / - 2
	Теоретический расход после добавления отвердителя, без учета потерь при нанесении	214 г / м ² При толщине покрытия 80 мкм см. „специальные указания к применению“
	Теоретическая укрывистость после добавления отвердителя, без учета потерь при нанесении	4,2 – 5,3 м ² /кг При толщине покрытия 80 мкм см. „специальные указания к применению“
Хранение	В оригинальной заводской упаковке в закрытом состоянии при температуре от 5 до 25 °C не менее 24 месяцев. После вскрытия заводской упаковки необходимо использовать материал в максимально короткие сроки. Срок хранения продукта указан на этикетке. Если срок хранения превышен, это не значит, что продукт утратил свои характеристики. Перед применением продукта (после истечения срока хранения) проверьте его характеристики.	

