



FREIOPLAST-Hydro-Klarlack

WL1507MRA999

Egenskaper	- Vattenspädbar 1K färg - Användning inom t.ex. maskin- och apparatkonstruktionsektorn - Forcertorkning möjlig - Snabb yttork	
Tekniska/ Fysikaliska data	Bindemedelsystem	Akryl-/polyurethanharts kombination
	Kulör	färglös
	Glans visuell	matt
	Viskositet DIN 53211 (tidigare)	Utloppstid 33-37 sekunder 4 mm Utloppsbägare
	Förtunning	avjonat vatten
	pH-värde	7,0-7,8
	Densitet teoretisk bestämning	1,0-1,1 g/ml
	Torrhalt teoretisk bestämning	31,5-35,5 %
	Volymtorrhalt teoretisk bestämning	285-305 ml/kg
	Materialåtgång teoretisk, utan applikationsförlust	130-140 g/m ² , Skiktjocklek 40 µm
	Referenskulör till angivna värden	Kulör från WL1507MRA999
Underlag	- enligt kundkrav - Primer	
Förbehandling	Underlaget måste vara fritt från föroreningar som påverkar vidhäftningen, t.ex. oljor, fetter, rost, valshud, vax och släppmedelsrester. Test av färgkvalitetens lämplighet på avsett underlag bör göras innan arbetet påbörjas. Vid högre krav rekommenderar vi: för korrosionsskydd - t.ex. fosfatering för vidhäftning - t.ex. blästring, betning, slipning	
Systemförslag	Underlag	enligt kundkrav
	Täckfärg	WL1507MRA999 Torr filmtjocklek 60 µm
Mekanisk provning	Gittersnitt DIN EN ISO 2409	Gt 0
Applicering och användning	Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare). För undvikande av skinnbildning bör ytan förses med en tunn spegel av vatten. Torr skiktjocklek 70 µm bör ej överskridas - risk för reaktionsblåsor.	
	Objekttemperatur	10-30 °C
	Appliceringstemperatur	Rumstemperatur 18-22 °C relativ luftfuktighet 40-60 %

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.



FREIOPLAST-Hydro-Klarlack

WL1507MRA999

	■ Rollning/ Penselstrykning	vid leveransviskositet
	■ Överlackerbarhet	med samma kvalitet möjlig, tidigast efter en matt yta
	■ Rengöring av utrustning	Omgående med vatten - ev. med tillsats av 5-10 vikt % EFD-Rengöringsmedel 400916. Intorkad färg måste rengöras med org. lösningsmedel, t.ex. EFD-förtunning 400424.
	Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iaktas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.	
Härdning	■ Lufttorkning	vid 20 °C, 40-60 % relativ luftfuktighet med luftväxling
	■ Dammtorr	efter 45 Min. (Torkningsgrad 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Transporttorr	efter 4 Tim. (Torkningsgrad 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Genomhärdning	efter 7 Dagar (Pendeldämpning/ DIN EN ISO 1522)
	■ Ugnstorkning	upp till 80°C möjlig
Lagerbeständighet	■ I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	
Speciella råd	■ EFD-Info Ytterligare teknisk information kan hämtas i respektive EFD-Info. Nr. 111	
	■ Testförhållanden Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar	
	Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.	