



BD7504X

DURELASTIC-Pigmentpasta

Produktbeskrivning

| | |
|-------------|-----------------|
| Egenskap | färgrik |
| Pigmenthalt | högkoncentrerad |

Generella produkttegenskaper

| | | | |
|-------------------|---|--|-----------|
| Bindemedelsystem | styrenfri omättad polyesterharts | | |
| Viskositet | ca. 7000 mPa*s | | |
| Densitet | 2,4 g/ml | | teoretisk |
| Torrhalt | 95 - 97 % | | teoretisk |
| Lagerbeständighet | i originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast. | | |
| | Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring. | | |

Applicering och process

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| Användningstips | Gör preliminära tester, eftersom pigmenten kan fördröja eller förlänga bearbetningstiden beroende på färgnyansen. | | |
| Applicering | i leveransviskositet. 2 - 5 % för färgning av hartser | | |
| Rengöring av utrustning | EFD-rengöringsmedel 400906 | | |

Anteckningar

| | | | |
|------------------------|---|--|--|
| Arbets- och hälsoskydd | Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad. | | |
| Testförhållanden | Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. | | |
| | Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation | | |