



WA4756HRU735 FREIOTHERM-ATL-Spezial

Описание продукта

Технология продукта	1-К анафорезная грунтовка	
Области применения	Область применения, например для строительства и объектов жизнедеятельности (обогреватели, климатическая, санитарная и т.п. техника)	
Применение	Грунтовка	
Тип пасты	Паста для корректировки, частично нейтрализованная	
Антикоррозионная защита	Класс защиты от коррозии C 4	DIN EN ISO 12944-6
Подложка	Оцинкованная сталь	

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	Полиэфир-акрилат	
Цвет	Пепельная платинная	
Вязкость	5000-9000 мПа*s	
MEQ-Base-Значение	27-34 mg/g	DIN EN ISO 15880
Плотность	1,2-1,3 g/cm ³	теоретический
Сухой остаток	68-72 %	теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °С. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.	
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

Применение и подготовка

Подготовка поверхности	Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями.	
Глянец	40-55 GU, Угол 60°	DIN EN ISO 2813
Рекомендуемая толщина слоя	15-25 µm	
pH-Значение	8,0-8,6	DIN 19260
Удельная электропроводность	1100-1300 µS/cm	
Сухой остаток	11,0-13,0 %	DIN EN ISO 3251

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS | DIN ISO 45001

Page 1/3 | Version 0

Дата ревизии: 7 февр. 2023 г.

Дата печати: 8 мар. 2023 г.

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510


www.freilacke.de | info@freilacke.de



WA4756HRU735 FREIOTHERM-ATL-Spezial

MEQ-Base-Значение	48-53 mg/g	DIN EN ISO 15880
Доля органических растворителей	0,5-1,1 %	
Температура ванны	27-29 °C	
Время нанесения	60-180 секунд	
Напряжение оборот	130-290 Вольты 1 Оборот в год	
	Для обеспечения стабильности ванны и, следовательно, качества покрытия, необходимо соблюдать указанный оборот (обмен твердыми частицами в баке ETL).	

Отверждение Рекомендуемая температура отверждения 20 мин. / 170 °C



Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	160	170	180
Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	30	20	10
Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	40	30	20

Примечание по отверждению

Цветная область = условия выпечки с хорошими конечными свойствам.

Приведенные условия горячей сушки основаны на результатах лабораторных испытаний и являются поэтому лишь справочным руководством для настройки установок для нанесения покрытий обрабатывающего предприятия. Ответственность за обеспечение полного отверждения покрытия лежит на обрабатывающем предприятии. Должна проводиться проверка полного отверждения покрытия на соответствие оригинальным образцам-эталонам в условиях серийного производства с проведением дополнительных аналитических исследований и испытаний на прочность. Если потребуется консультация, мы в вашем распоряжении.



WA4756HRU735 FREIOTHERM-ATL-Spezial

Дальнейшая обработка окрашенных деталей

перекрашивание	Подготовка: Шлифовка с мелкой зернистостью (например, зернистость 240 grit). Рекомендация: Покрывной лак на акриловой основе; лаки на алкидной основе не подходят для перекрашивания!
----------------	--

Физико-механические испытания

тестовый субстрат	на оцинкованной подложке	
метод надрезов решеткой	Gt 1	DIN EN ISO 2409

Климатические испытания

тестовый субстрат	на оцинкованной подложке	
Климатический тест - водяной туман	Продолжительность стресс разрез отделени	504 h <1 mm DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8

Указания

Охрана труда и здоровья	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.
Условия испытания	<p>Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.</p> <p>Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.</p>