



EFDEDUR-hidro otvrdivac HU0700

Svojstva	<ul style="list-style-type: none"> ■ Učvršćivač za poliuretanske premaze ■ Standard 												
Tehničko / Fizikalni Podaci	<table border="1"> <tr> <td>■ Osnova vezivnog sredstva</td> <td>alifatski poliizocianat</td> </tr> <tr> <td>■ Ton boje</td> <td>prozirna / transparentna</td> </tr> <tr> <td>■ Viskozitet DIN 53211 (bivši)</td> <td>Vrijeme istekat 12-15 sekundi mjerna čaša 4 mm</td> </tr> <tr> <td>■ Gustoća teoretska vrijednost</td> <td>1,00-1,10 g/ml</td> </tr> <tr> <td>■ Suha tvar teoretska vrijednost</td> <td>56-58 %</td> </tr> <tr> <td>■ Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost</td> <td>505-525 ml/kg</td> </tr> </table>	■ Osnova vezivnog sredstva	alifatski poliizocianat	■ Ton boje	prozirna / transparentna	■ Viskozitet DIN 53211 (bivši)	Vrijeme istekat 12-15 sekundi mjerna čaša 4 mm	■ Gustoća teoretska vrijednost	1,00-1,10 g/ml	■ Suha tvar teoretska vrijednost	56-58 %	■ Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost	505-525 ml/kg
■ Osnova vezivnog sredstva	alifatski poliizocianat												
■ Ton boje	prozirna / transparentna												
■ Viskozitet DIN 53211 (bivši)	Vrijeme istekat 12-15 sekundi mjerna čaša 4 mm												
■ Gustoća teoretska vrijednost	1,00-1,10 g/ml												
■ Suha tvar teoretska vrijednost	56-58 %												
■ Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost	505-525 ml/kg												
Priprema i upotreba	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prije upotrebe dobro promiješati ili komponente dobro izmiješati (npr. sa brzim mješačem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom. ■ Uslovi kod upotrebe Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 % ■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Utvrđivač se ne miješa sa vodom ! Čišćenje se mora odraditi sa organskim otapalima. ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu. 												
Postojanost kod skladištenja	<ul style="list-style-type: none"> ■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije <p>Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.</p>												
Uvjeti ispitivanja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. <p>Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.</p>												