



## HU0182

## EFDEDUR-Trdilec pokrivno vodni

## Opis izdelka

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tehnologija proizvoda | Trdilec za poliuretanske premaze |
| Lastnosti             | Standard                         |

## Splošne lastnosti izdelka

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Osnova vezivnega sredstva   | alifatski poliizocianat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| Barvni ton                  | brezbarvna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Viskoznost                  | Čas pretoka 13-17 sek., 4 mm pretočna posoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 53211            |
| Gostota                     | 1,00-1,06 g/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | teoretična določitev |
| Suha snov                   | 56-57 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | teoretična določitev |
| Volumen trdnih delcev       | 483-503 ml/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | teoretična določitev |
| Obstojnost pri skladiščenju | v originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.<br><br>Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam. |                      |

## Uporaba in predelovanje

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opomba pred uporabo      | Pred uporabo dobro premešajte ali homogeno zmešajte sestavine (npr. s hitrim mešalnikom). |
| Delovna temperatura      | Temperatura prostora 18-25 °C<br>relativna vlaga 40-60 %                                  |
| Čiščenje delovnih naprav | Trdila ni mogoče mešati z vodo! Čiščenje je treba izvesti z organskimi topili.            |

## Opombe

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščita dela in zdravja | Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.                                 |
| Pogoji preskušanja      | Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.<br><br>Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija. |