# **Технический**лист

FreiLacke

# WK4049HRU999
## FREIOTHERM-KTL-Transparentpaste

### Описание продукта

| | |
|---|---|
| **Технология продукта** | 2-К катафорезная грунтовка |
| **Области применения** | например для общего и сельско-хозяйственного машиностроения |
| **Тип пасты** | Транспарентная паста, полностью нейтрализованная |

### Общие характеристики продукта

| | | |
|---|---|---|
| **Связующие - основы** | Акриловая смола | |
| **Цвет** | farblos | |
| **MEQ/s-Значение** | 20 - 30 mmol/100g | DIN EN ISO 15880 |
| **Плотность** | 1,0-1,2 g/cm³ | теоретический |
| **Сухой остаток** | 37 - 39 % | теоретический |
| **Срок хранения** | b оригинальной упаковке минимум 9 месяцев от 5 до 30 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.<br><br>Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества. | |

### Применение и подготовка

| | |
|---|---|
| **Подготовка поверхности** | Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями. |
| **оборот** | 1 Оборот в год<br>Для обеспечения стабильности ванны и, следовательно, качества покрытия, необходимо соблюдать указанный оборот (обмен твердыми частицами в баке). |

### Указания

| | |
|---|---|
| **Охрана труда и здоровья** | При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соотвествующих листах безопасности. |
| **Условия испытания** | Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.<br><br>Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций. |

Наши технические листы разработаны в соотвествии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условями поставок и платежей.

**Frei**Lacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de