

**HU0117****EFDEDUR-Härter für Hydrolack****Produktbeschreibung**

Produkttechnologie	Härter für Polyurethan-Beschichtungen
Eigenschaft	Standard

Allgemeine Produkteigenschaften

Bindemittelbasis	Polyisocyanat	
Farbton	farblos	
Viskosität	Auslaufzeit 20-30 Sek., 4 mm Auslaufbecher	DIN 53211
Dichte	1,04-1,10 g/ml	theoretisch
Festkörper	75,5-77,5 %	theoretisch
Festkörpervolumen	658-678 ml/kg	theoretisch
Lagerbeständigkeit	im Originalgebinde mindestens 12 Monate bei 5 bis 25 °C. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.	

Anwendung und Verarbeitung

Hinweis vor Verwendung	Vor der Verwendung gut aufrühren bzw. Komponenten homogen vermischen (z.B. mit Schnellmischer).
Verarbeitungsbedingungen	Raumtemperatur 22-25 °C relative Luftfeuchtigkeit 40-60 %
Reinigung der Arbeitsgeräte	Härter nicht wassermischbar! Die Reinigung muss mit organischen Lösemitteln erfolgen.

Hinweise

Arbeits- und Gesundheitsschutz	Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- und Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Prüfbedingungen	Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.