

# DURELASTIC

## Beschleuniger BD7550

- Beschleuniger auf Basis von Cobaltoctoat in Styrol
- Anteil an Cobaltoctoat: 1,8 %

<b>Technische / Physikalische Daten</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Farbton</b></td> <td>violett</td> </tr> <tr> <td><b>Lieferviskosität</b> DIN 53211*</td> <td>12 bis 15 Sek. / 4 mm Auslaufbecher 42 bis 48 Sek. / 2 mm Auslaufbecher</td> </tr> <tr> <td><b>Zusatzmenge (Gew. T.)</b></td> <td>0,2 bis 2,0 % , nach Bedarf</td> </tr> <tr> <td><b>Verdünnung</b></td> <td>DURELASTIC-Harzverdünnung 400900</td> </tr> <tr> <td><b>Dichte</b> theoretische Bestimmung</td> <td>0,95 g / ml + / - 0,05</td> </tr> <tr> <td><b>Festkörper</b> theoretische Bestimmung</td> <td>ca. 11 %</td> </tr> </table>	<b>Farbton</b>	violett	<b>Lieferviskosität</b> DIN 53211*	12 bis 15 Sek. / 4 mm Auslaufbecher 42 bis 48 Sek. / 2 mm Auslaufbecher	<b>Zusatzmenge (Gew. T.)</b>	0,2 bis 2,0 % , nach Bedarf	<b>Verdünnung</b>	DURELASTIC-Harzverdünnung 400900	<b>Dichte</b> theoretische Bestimmung	0,95 g / ml + / - 0,05	<b>Festkörper</b> theoretische Bestimmung	ca. 11 %
<b>Farbton</b>	violett												
<b>Lieferviskosität</b> DIN 53211*	12 bis 15 Sek. / 4 mm Auslaufbecher 42 bis 48 Sek. / 2 mm Auslaufbecher												
<b>Zusatzmenge (Gew. T.)</b>	0,2 bis 2,0 % , nach Bedarf												
<b>Verdünnung</b>	DURELASTIC-Harzverdünnung 400900												
<b>Dichte</b> theoretische Bestimmung	0,95 g / ml + / - 0,05												
<b>Festkörper</b> theoretische Bestimmung	ca. 11 %												
<b>Lagerbeständigkeit</b>	<p>Im Originalgebinde mindestens 6 Monate, sofern die Originalgebinde dicht verschlossen bei 15 bis 25 °C gelagert werden. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.</p>												
<b>Verarbeitung und Anwendung</b>	<p><b>Verarbeitung</b> Der Beschleunigerzusatz hängt von der jeweiligen Verwendung ab. <b>A C H T U N G :</b> Beschleuniger BD7550 und Härter getrennt vermischen und lagern !</p> <p><b>Reinigung der Arbeitsgeräte</b> EFD-Reinigungsmittel 400906</p> <p><b>Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz</b> Die beim Umgang mit Lacken üblichen Vorsichtsmaßnahmen zur Be- und Entlüftung sowie zum persönlichen Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- / Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.</p>												
<b>Spezielle Hinweise</b>	<p><b>Prüfbedingungen</b> * Angabe der Lieferviskosität nach DIN 53211: DIN 53211 wurde im Oktober 1996 zurückgezogen. Auf Anfrage steht der Wert nach DIN EN ISO 2431 zur Verfügung.</p> <p>Alle Aussagen basieren auf Normklima 20/65 DIN 50014. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluß. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.</p> <p>Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.</p>												