

**BD7528V****DURELASTIC-Saje vsebujoča pasta****Opis izdelka**

Lastnost	močno obarvano
-----------------	----------------

Splošne lastnosti izdelka

Osnova vezivnega sredstva	nenasičena poliestrska smola brez stirena	
Viskoznost	1000 - 5000 mPa*s, vreteno 6, 50 obratov	DIN EN ISO 2555
Gostota	1,3 +/- 0,1 g/ml	teoretična določitev
Obstojnost pri skladiščenju	v originalni embalaži najmanj 6 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zahtevam.	

Uporaba in predelovanje

Uporaba	v dobavljeni viskoznosti. 2 - 5 % za barvanje smol 10 - 15 % za barvanje smol za krovne plasti
Čiščenje delovnih naprav	Čistilno sredstvo EFD 400906

Opombe

Zaščita dela in zdravja	Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Pogoji preskušanja	Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.