



## FREOPOX-otvrdivac HE0412

<b>Svojstva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Učvršćivač za premaze na epoksi osnovi</li> </ul>
<b>Tehničko / Fizikalni Podaci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osnova vezivnog sredstva Desperzija tvrdih epoksi smola</li> <li>Ton boje mliječno mutna</li> <li>Viskozitet DIN 53211 (bivši) Vrijeme istekat 22-28 sekundi mjerna čaša mm</li> <li>Viskozitet 185-210 mPa.s/ vreteno 2 60 okretaja/min.</li> <li>pH vrijednost 4,0-5,0</li> <li>Gustoća teoretska vrijednost 1,05-1,07 g/ml</li> <li>Suha tvar teoretska vrijednost 42-43 %</li> <li>Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost 355-370 ml/kg</li> </ul>
<b>Priprema i upotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prije upotrebe dobro promiješati ili komponente dobro izmiješati ( npr. sa brzim mješačem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom.</li> <li>Uslovi kod upotrebe Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %</li> <li>Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Odmah sa vodom. - eventualno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424.</li> <li><b>Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja</b> Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.</li> </ul>
<b>Postojanost kod skladištenja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije</li> </ul> <p>Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.</p>
<b>Uvjeti ispitivanja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Uvjeti ispitivanja</b> Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.</li> </ul> <p>Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.</p>

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 1  
Verzija: 0  
02.04.2023

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de