



BD7500X

DURELASTIC-Pasta di pigmento

Descrizione del prodotto

Proprietà	dai colori intensi
Resistenza a luce e agenti atmosferici	buono
Contenuto di pigmenti	altamente concentrato

Caratteristiche generali del prodotto

Base del legante	resina poliesteri non saturata priva di stirene	
Colore	secondo RAL 840 HR altre tonalità su richiesta	
Viscosità	3.000 - 35.000 mPa*s, cilindro 5, 20 rotazione	DIN EN ISO 2555
Peso specifico	1,2 - 2,2 g/cm ³ a seconda della tonalità	Teorico
Corpi solidi	10 - 58 %	Teorico
Durata di stoccaggio	nei contenitori originali, almeno 11 mesi a 5-25 °C. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.	

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

Applicazione ed lavorazione

Nota prima dell'uso	Eseguire delle prove preliminari; a seconda della tonalità, i pigmenti possono ritardare o allungare i tempi di lavorabilità.
Applicazione	in viscosità di fabbrica. 2 - 5% per la colorazione di resine 10 - 15% per la colorazione delle resine dello strato di copertura
Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Detergente EFD 400906

Note

Tutela del lavoro e della salute	Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.
---	--



BD7500X

DURELASTIC-Pasta di pigmento

Condizioni di esecuzione della prova

Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.