




FREIOTHERM-Hydro-Nachfüllpaste

WO1823M


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|---------------|--|------------------------|--|--------------|--|--------------|--------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|----------------|---|---------|--|---------------|--|---|--|--------------------------|
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserverdünnbarer Einbrennlack ■ Anwendung z.B. in der Branche Bau und Sanitär ■ Guter Korrosionsschutz ■ Sehr gute mechanische Beständigkeit ■ Gute Schwitzwasserbeständigkeit ■ Gute Haftung auf Stahl und Nichteisen-Metallen ■ Überlackierbar mit Pulverlacken ■ Für den Inneneinsatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische/ Physikalische Daten | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ Bindemittel-Basis</td> <td>Acrylat-/Polyesterharz-Kombination vernetzt mit Polyisocyanat</td> </tr> <tr> <td>■ Farbton</td> <td>Alle gängigen Farbtöne</td> </tr> <tr> <td>■ Glanzgrad visuell</td> <td>matt</td> </tr> <tr> <td>■ Viskosität</td> <td>3500-5500 mPa.s/ Spindel 5 60 Umdrehungen/ Min.</td> </tr> <tr> <td>■ Verdünnung</td> <td>demineralisiertes Wasser</td> </tr> <tr> <td>■ pH-Wert</td> <td>8,7-9,2</td> </tr> <tr> <td>■ Dichte theoretische Bestimmung</td> <td>1,30-1,40 g/ml</td> </tr> <tr> <td>■ Festkörper theoretische Bestimmung</td> <td>70-73 %</td> </tr> <tr> <td>■ Festkörpervolumen theoretische Bestimmung</td> <td>420-440 ml/kg</td> </tr> <tr> <td>■ Auftragsmenge theoretisch, ohne Applikationsverlust</td> <td>200-220 g/m², Schichtdicke 60 µm</td> </tr> <tr> <td>■ Bezugsfarbton der angegebenen Werte</td> <td>Farbton von WO1823MRU910</td> </tr> </tbody> </table> | ■ Bindemittel-Basis | Acrylat-/Polyesterharz-Kombination vernetzt mit Polyisocyanat | ■ Farbton | Alle gängigen Farbtöne | ■ Glanzgrad visuell | matt | ■ Viskosität | 3500-5500 mPa.s/ Spindel 5 60 Umdrehungen/ Min. | ■ Verdünnung | demineralisiertes Wasser | ■ pH-Wert | 8,7-9,2 | ■ Dichte theoretische Bestimmung | 1,30-1,40 g/ml | ■ Festkörper theoretische Bestimmung | 70-73 % | ■ Festkörpervolumen theoretische Bestimmung | 420-440 ml/kg | ■ Auftragsmenge theoretisch, ohne Applikationsverlust | 200-220 g/m ² , Schichtdicke 60 µm | ■ Bezugsfarbton der angegebenen Werte | Farbton von WO1823MRU910 |
| ■ Bindemittel-Basis | Acrylat-/Polyesterharz-Kombination vernetzt mit Polyisocyanat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Farbton | Alle gängigen Farbtöne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Glanzgrad visuell | matt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Viskosität | 3500-5500 mPa.s/ Spindel 5 60 Umdrehungen/ Min. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Verdünnung | demineralisiertes Wasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ pH-Wert | 8,7-9,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Dichte theoretische Bestimmung | 1,30-1,40 g/ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Festkörper theoretische Bestimmung | 70-73 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Festkörpervolumen theoretische Bestimmung | 420-440 ml/kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Auftragsmenge theoretisch, ohne Applikationsverlust | 200-220 g/m ² , Schichtdicke 60 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Bezugsfarbton der angegebenen Werte | Farbton von WO1823MRU910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untergrund | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stahl ■ Stahl, passivierte bzw. vorbehandelte Untergründe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorbehandlung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette, Rost, Zunder, Walzhaut, Wachs- und Trennmittelrückstände. Um die Eignung der Lackqualitäten auf dem Untergrund sicherzustellen, sind Vorprüfungen zu empfehlen. Bei höheren Anforderungen empfehlen wir: <ul style="list-style-type: none"> - für den Korrosionsschutz - z.B. phosphatieren - für Haftung - z.B. strahlen, beizen, schleifen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufbauvorschlag | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ Untergrund</td> <td>auf eisenphosphatiertem Stahlblech</td> </tr> <tr> <td>■ Grundierung</td> <td>WO1823MRU910 Trockenfilmdicke 15 µm</td> </tr> <tr> <td>■ Decklack</td> <td>PB6704ARG916 Trockenfilmdicke 60 µm</td> </tr> </tbody> </table> | ■ Untergrund | auf eisenphosphatiertem Stahlblech | ■ Grundierung | WO1823MRU910 Trockenfilmdicke 15 µm | ■ Decklack | PB6704ARG916 Trockenfilmdicke 60 µm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Untergrund | auf eisenphosphatiertem Stahlblech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Grundierung | WO1823MRU910 Trockenfilmdicke 15 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Decklack | PB6704ARG916 Trockenfilmdicke 60 µm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



FREIOTHERM-Hydro-Nachfüllpaste
WO1823M

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Mechanische Prüfung | ■ Gitterschnittprüfung DIN EN ISO 2409 | Gt 0 |
| Beständigkeitsprüfung | ■ Kondenswasser-Konstantklima DIN EN ISO 6270-2 (CH) | 540 Stunden Blasengrad 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2 |
| Verarbeitung und Anwendung | ■ Vor der Verwendung gut aufrühren bzw. Komponenten homogen vermischen (z.B. mit Schnellmischer). Zur Vermeidung von Hautbildung mit Wasser überschichten. Trockenfilmdicke darf 50 µm nicht überschreiten - Gefahr von Reaktionsblasen. | |
| | ■ Objekttemperatur | 10-30 °C |
| | ■ Verarbeitungsbedingungen | Raumtemperatur 18-25 °C relative Luftfeuchtigkeit 40-60 % |
| | ■ Tauchen | 14-18 Sekunden/ 4 mm Auslaufbecher (DIN 53211) |
| | ■ Reinigung der Arbeitsgeräte | Sofort mit Wasser - evtl. mit Zusatz von 5-10 Gew.% EFD-Reinigungsmittel 400916. Angetrocknete Arbeitsgeräte mit org. Löse-mitteln, z.B. EFD-Verdünnung 400424. |
| | ■ Hinweise zu Arbeits- und Gesundheitsschutz Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits-/Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. | |
| Aushärtung | ■ Ofentrocknung | 10 Min./ 160 °C - 15 Min./ 170 °C |
| | ■ Objekttemperatur | grüne Schraffur = Einbrennbedingungen mit guten Endeigenschaften |
| | | |
| Lagerbeständigkeit | ■ Im Originalgebinde mindestens 12 Monate bei 5 bis 25 °C. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett | |

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.



FREIOTHERM-Hydro-Nachfüllpaste WO1823M

angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

Spezielle Hinweise

■ Prüfbedingungen

Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270.

Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.