



UA1501N FREOPAS-Top Coat

Opis proizvoda

Tehnologija proizvoda	Topcoat na bazi otapala
Otpornost na svjetlost i vremenske uvjete	vrlo dobro
Podlaga	mineralna

Opšta svojstva proizvoda

Ton boje	prema RAL 841 GL druge nijanse na upit	
Vizualno zasjati	sjajna	
Viskozitet	800 - 1400 mPa*s	
Gustoća	1,16 +/- 0,1 g/ml nakon dodavanja učvršćivača	teoretski
Suha tvar	93 % nakon dodavanja učvršćivača	teoretski
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

Upotreba i prerada

Pretpriprema	Podloga ne smije sadržavati tvari koje oštećuju prijanjanje kao što su ulje, mast, hrđa, kamenac, mlinski kamenac, vosak i ostaci sredstva za odvajanje.	
Napomena prije upotrebe	Dobro promiješajte prije upotrebe ili homogeno promiješajte komponente (npr. mikserom velike brzine). Preporučuje se promijeniti posudu izmiješanog materijala kako bi se izbjegle pogreške u miješanju. Izbjegavajte kontakt s vodom i otapalima prije i tijekom miješanja. Čak i male količine imaju ubrzavajući učinak na proces stvrdnjavanja. (= smanjenje vremena obrade)	
Omjer miješanja	100 kg UA1501 : 82 kg HU0960	
Preporučena debljina sloja	2 x 250 µm	
Radna temperatura	Temperatura prostora > 15 °C	
Upotrebljivost	maks. ca. 20 min. / 20 °C	
Prskanje - airless	Dizna 0,43 mm, kut 30 - 60° Pritisak materijala 150 - 180 bar	
Valjanje	u viskoznosti isporuke	
Potrošnja	bez gubitka pri nanošenju 2 x 300 g/m² debljina sloja 250 µm	teoretski



UA1501N FREOPAS-Top Coat

Prašno suho	nakon 60 minuta (stupanj suhoće 1)	DIN EN ISO 9117-5
Trvrdo na dodir	nakon 20 sati (stupanj suhoće 4)	DIN EN ISO 9117-5
Potupno suho	nakon 7 dan/s (prigušenje njihala)	DIN EN ISO 1522
Čišćenje radnih uređaja	Odmah sa organskim otapalima, otvrdnute ostatke može se otkloniti samo mehanički.	

Daljnja prerada lakiranih proizvoda

Prefarbavanje	nakon 60 min pri 20 °C / 50 % rel. vlažnost zraka
----------------------	--

Primjedbe

Zaštita rada i zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
Uvjeti ispitivanja	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.