



KP1053H

EFD-Vernice di riparare

Descrizione del prodotto

Tecnologia dei prodotti	pittura a una mano a base di solventi	
Applicazione	per ritoccare piccoli difetti della verniciatura dopo trasporto e montaggio	
Essiccazione	rapido	
Essiccazione completa	essiccazione completa rapida	

Caratteristiche generali del prodotto

Base del legante	Combinazione di resina polimerica/co-legante	
Colore	Tutte le sfumature comuni	
Brillare visivamente	Satinato opaco	
Viscosità	Tempo di flusso 110-130 sec., 4 mm tazza di flusso	DIN 53211
Peso specifico	0,9-1,2 g/ml	Teorico
Corpi solidi	33-45 %	Teorico
Contenuto solido volumetrico	26-31 %	Teorico
Prodotto di riferimento	I valori specificati si riferiscono al prodotto KP1053HI1269.	
Durata di stoccaggio	nei contenitori originali, almeno 24 mesi a 5-25 °C. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.	
	La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.	

Applicazione ed lavorazione

Pre-trattamento	Il supporto deve essere privo di sostanze che compromettono l'adesione come olio, grasso, ruggine, incrostazioni, residui di laminazione, cere e distaccanti. Si consiglia l'utilizzo di idonei processi di pretrattamento meccanico (es. sabbatura, macinazione) o processi di pretrattamento chimico (es. fosfatazione) a seconda dei requisiti.	
Nota prima dell'uso	Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità).	
Diluizione	Diluizione EFD 400500 Diluizione EFD 400474	
Temperatura di lavorazione	da 10 °C a 25 °C	
Spruzzatura ad alta pressione	20-30 sec. / 4 mm Coppa di flusso Ugello 1,2-1,8 mm Pressione di iniezione 3-5 bar	DIN 53211
verniciatura	con viscosità di fabbrica	

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Pagina 1/2 | Versione 0

Data di revisione: 30 ago 2024

Data di stampa: 30 ago 2024

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510

www.freilacke.de | info@freilacke.de



KP1053H

EFD-Vernice di riparare

Essiccazione all'aria	20 °C, 50 % Umidità relativa dell'aria
Essiccazione in forno	fino a 70 °C possibile (temperatura dell'oggetto) carico a breve termine fino a 200 °C possibile
Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Diluizione EFD 400500

Ulteriore lavorazione delle parti rivestite

Riverniciatura	possibile dopo la macinazione
-----------------------	-------------------------------

Note

Info EFD	Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili in EFD Info. No. 170.
Test di adesione	A causa dei diversi sistemi di rivestimento FREI e dell'invecchiamento della vernice esistente, si consiglia di eseguire un test di adesione.
Tutela del lavoro e della salute	Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.
Condizioni di esecuzione della prova	Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.