



HU0208

EFDEDUR-Trdilec pokrivno vodni

Opis izdelka

Tehnologija proizvoda	Trdilec za poliuretanske premaze
Lastnosti	Standard

Splošne lastnosti izdelka

Osnova vezivnega sredstva	Poliizocianat	
Barvni ton	brezbarvna	
Viskoznost	Čas pretoka 25-35 sek., 4 mm pretočna posoda	DIN 53211
Gostota	1,04-1,10 g/ml	teoretična določitev
Suha snov	70-72 %	teoretična določitev
Volumen trdnih delcev	607-627 ml/kg	teoretična določitev
Obstojnost pri skladiščenju	v originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.	

Uporaba in predelovanje

Opomba pred uporabo	Pred uporabo dobro premešajte ali homogeno zmešajte sestavine (npr. s hitrim mešalnikom).
Delovna temperatura	Temperatura prostora 22-25 °C relativna vlaga 40-60 %
Čiščenje delovnih naprav	Trdila ni mogoče mešati z vodo! Čiščenje je treba izvesti z organskimi topili.

Opombe

Zaščita dela in zdravja	Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Pogoji preskušanja	Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.