



## BD7413M

### DURELASTIC-Fina putty

#### Opis izdelka

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Možnost brušenja | dobro                                                                        |
| Podlaga          | GFK ( z steklenimi vlakni ojačani umetni materiali), Jeklo, siva litina, les |

#### Splošne lastnosti izdelka

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Osnova vezivnega sredstva   | nenasičena poliesterska smola, vsebuje stiren                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Sijaj vizualno              | mat                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Viskoznost                  | Pastozno                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Gostota                     | 1,8 g/ml                                                                                                                                                                                                                                            | teoretična določitev |
| Volumen trdnih delcev       | 100 %                                                                                                                                                                                                                                               | teoretična določitev |
| Obstojnost pri skladiščenju | v originalni embalaži najmanj 8 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.                                                                                                                                   |                      |
|                             | Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam. |                      |

#### Uporaba in predelovanje

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Predhodna obdelava       | Podlaga ne sme vsebovati snovi, ki ovirajo oprijem, kot so olje, maščoba, rja, vodni kamen, ostanki mlina, vosek in ostanki ločilnega sredstva. Les mora biti suh in stabilen.                                                                                      |                      |
| Opomba pred uporabo      | Prevelika količina utrjevalca lahko povzroči spremembo nijanse sistema zaščite.<br><br>Lopatico zmešajte intenzivni s trdilom in takoj obdelajte. Časi predelave in strjevanja so odvisni od temperature in jih je treba ugotavljati s pribl. 100 g na kraju samem. |                      |
| Mešalno razmerje         | + 2 % BPO Trdilec, rdeča ali prozorna                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Delovna temperatura      | Pri predelavi je treba upoštevati temperaturo sobe, materiala in oblikovanja 6 °C, da preprečimo motnje pri strjevanju in pojav nagubanja.                                                                                                                          |                      |
| Uporabnost               | maks. 4-5 min. / 20 °C<br>Čas predelave se lahko pri povišanih temperaturah, vlažnosti zraka in/ali pod tlakom skrajša.                                                                                                                                             |                      |
| Poraba                   | 100 - 2000 g/m <sup>2</sup> povprečna debelina preskusne plasti                                                                                                                                                                                                     | teoretična določitev |
| Sušenje v peči           | do 40 °C možno (temperature objekta)<br>Možna kratkotrajna obremenitev do 60 °C                                                                                                                                                                                     |                      |
| Prašno suho              | po 10 minutah (stopnja suhosti 1)                                                                                                                                                                                                                                   | DIN EN ISO 9117-5    |
| Popolnoma suho           | po 0,5 - 1 dneh (dušenje nihala)                                                                                                                                                                                                                                    | DIN EN ISO 1522      |
| Čiščenje delovnih naprav | s čistilnim sredstvom EFD 400312 v času predelave.                                                                                                                                                                                                                  |                      |



## BD7413M

### DURELASTIC-Fina putty

#### Nadaljne predelovanje lakiranih izdelkov

##### Prebarvanje

možno po mletju. Naknadno čiščenje obrušenih površin od snovi ki preprečujejo oprijem.

#### Opombe

##### Zaščita dela in zdravja

Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.

##### Pogoji preskušanja

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.