



# WA4782HRU735

## FREIOTHERM-ATL-specijal

### Opis proizvoda

<b>Tehnologija proizvoda</b>	anodno odvojiva 1K-elektro potopna boja	
<b>Primjena u industriji</b>	Primjena npr. u panozi	Gradnje i sanitarija
<b>Upotreba</b>	Temeljni nanos	
<b>Vrsta paste</b>	Pasta za dopunjavanje, djelomično neutralizirana	
<b>Zaštita od korozije</b>	Klasa zaštite od korozije C 4	DIN EN ISO 12944-6
<b>Podlaga</b>	pocinčani čelik	

### Opšta svojstva proizvoda

<b>Osnova vezivnog sredstva</b>	Akril-poliester smola	
<b>Ton boje</b>	Svijetlo siva	
<b>Viskozitet</b>	2000-6000 mPa*s	
<b>MEQ-Base-broj</b>	26-33 mg/g	DIN EN ISO 15880
<b>Gustoća</b>	1,2-1,3 g/cm <sup>3</sup>	teoretski
<b>Suha tvar</b>	68-72 %	teoretski
<b>Postojanost kod skladištenja</b>	u originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.	
	Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

### Upotreba i prerada

<b>Pretpriprema</b>	Podloga ne smije sadržavati tvari koje oštećuju prijanjanje kao što su ulje, mast, hrđa, kamenac, mlinski kamenac, vosak i ostaci sredstva za odvajanje. Preporučamo korištenje prikladnih mehaničkih procesa predobrade (npr. pjeskarenje, mljevenje) ili kemijskih postupaka predobrade (npr. fosfatiranje) u skladu sa zahtjevima.	
<b>Stupanj sjaja</b>	20-40 GU, Kut 60°	DIN EN ISO 2813
<b>Preporučena debljina sloja</b>	20-25 µm	
<b>pH vrijednost</b>	8,5-9,1	DIN 19260
<b>Provodljivost</b>	1100-1700 µS/cm	
<b>Suha tvar</b>	13-16 %	DIN EN ISO 3251
<b>MEQ-Base-broj</b>	45-55 mg/g	DIN EN ISO 15880
<b>Udio organsik otapala</b>	0,8-1,6 %	
<b>Temperatura kupke</b>	24-27 °C	



## WA4782HRU735

### FREIOTHERM-ATL-specijal

#### Vrijeme oslojavanja

60-180 sek.

#### Napon odvajanja

130-290 Volti


#### Promet

1 Godišnji promet

Kako bi se osigurala stabilnost kupke, a time i kvaliteta premaza, mora se poštivati navedeni promet (razmjena krutih tvari u ETL spremniku).

#### Otvrdnjavanje

Preporučena temperatura pečenja 20 min / 170 °C



Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	160	170	180
Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	30	20	10
Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	40	30	20

#### Napomena o liječenju

Obojeno područje = uvjeti pečenja s dobrim konačnim svojstvima.

Prikazani uvjeti prijanjanja temelje se na rezultatima laboratorijskih ispitivanja i stoga predstavljaju samo orijentaciju za parametrisiranje industrijske opreme za nanošenje premaza. Za potpuno stvrdnjavanje premaza odgovoran je profesionalni korisnik. Dostizanje potpunog stvrdnjavanja premaza provjerava se ispitivanjem reprezentativnih originalnih komponenata pod serijskim uvjetima uz dopunske analitičke provjere i ispitivanja trajnosti. Za konzultacije Vam rado stojimo na raspolaganju.

### Daljnja prerada lakiranih proizvoda

#### Prefarbavanje

Priprema: Brušenje sitnom granulacijom (npr. 240 granulacija).

Preporuka: Pokrivni lak na bazi akrilata, lakovi na bazi alkida nisu prikladni za premazivanje lakom!

### Mehanički testovi

#### Ispitna podloga

na cinčanu podlagu

#### Giter test prionjivosti

Gt 1

DIN EN ISO 2409



## WA4782HRU735

### FREIOTHERM-ATL-specijal

#### Klimatski testovi

<b>Ispitna podloga</b>	na cinčanu podlagu		
<b>Kondenzacijska voda - stalna klima</b>	Trajanje stres	504 h	DIN EN ISO 6270-2 (CH)
	odreda re	<1 mm	DIN EN ISO 4628-8

#### Primjedbe

<b>Zaštita rada i zdravlja</b>	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
<b>Uvjeti ispitivanja</b>	<p>Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.</p> <p>Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.</p>