



FREIOTHERM-ATL-special

WA4100HRU916

Lastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anodno ločljiva 1K-elektro potopna barva ■ Uporaba npr. v branži Usluge lakiranja ■ Dodajna pasta, delno nevtralizirana ■ Temeljni nanos in enoslojni sistem
Tehnično / Fizikalni Podatki	<ul style="list-style-type: none"> ■ Osnova vezivnega sredstva Akrilna smola ■ Barvni ton prometno bela Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL) ■ Suha snov DIN EN ISO 3251 68-72 % ■ Gostata teoretična določitev 1,21 g/cm³ ■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880 19-25 ■ Viskoznost 4000-8000 mPa.s ■ Debelina testnega nanosa 20-30 µm
Mehanski preizkusi	<ul style="list-style-type: none"> ■ na aluminiju / aluminijastih tlačnih ulitkih ■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409 Gt 0
Preizkus obstojnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ na aluminiju / aluminijastih tlačnih ulitkih ■ Kondenzacijska voda - stalna klima 504 ur podkorozija Wb <1 mm DIN EN ISO 6270-2 (CH)
Priprava in uporaba Odvisno od naprave in objekta	<ul style="list-style-type: none"> Predhodna obdelava Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. ■ Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813 60-80 pod kotom 60° ■ pH vrednost 8,2-8,8 ■ Prevodnost 1400-2000 µS/cm ■ Suha snov DIN EN ISO 3251 12-14 % ■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880 30-35 mg/g ■ Delež organskih topil 1,5-2,2 % ■ Temperatura kopeli 24-27 °C ■ čas oslojevanja 60-180 sekund ■ Ločevalna napetost 130-260 volтов
	<ul style="list-style-type: none"> Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz



FREIOTHERM-ATL-special

WA4100HRU916


ustreznih varnostnih listov.

Utrjevanje

■ Temperatura objekta

Priporočena temperatura pečenja 20 Min./170 °C

zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi



Obstojnost pri skladiščenju

■ 1 izmenjava na leto

V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. ščititi pred zmrzaljo. Oдрте posode je potrebno uporabiti čim prej.

Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.

Posebna opozorila

■ Preizkusni pogoji

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270.

Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.