

Pearl-Collection

Metalltrends für die Architektur | Metallic powder coating trends for facades





PF1003FRA135
RAL 1035 PERLBEIGE



PF1003FRA213
RAL 2013 PERLORANGE



PF1003FRA136
RAL 1036 PERLGOLD SDGLZ.



PF1001FRA136
RAL 1036 PERLGOLD MATT




PF1003FRA332
RAL 3032 PERLROBINROT



PF1003FRA333
RAL 3033 PERLROBINROT



PF1003FRA829
RAL 8029 PERLKUPFER



PF1003FRA411
RAL 4011 PERLVIOLETT



PF1003FRA412
RAL 4012 PERLBROMBEER



PF1003FRA635
RAL 6035 PERLGRÜN



PF1003FRA636
RAL 6036 PERLOPALGRÜN



PF1003FRA525
RAL 5025 PERLENZIAN



PF1003FRA526
RAL 5026 PERLNACHTBLAU SDGLZ.



PF1001FRA526
RAL 5026 PERLNACHTBLAU MATT

| Produktreihe Product range | Oberfläche Surface | Glanzgrad @ 60° Gloss level @ 60° | Einbrennbedingung Baking conditions | GSB GSB | Qualicoat Qualicoat |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------|----------------------------|
| PF1001 | glatt matt Smooth matt | 25–35 GE | ab 170 °C from 170 °C | | Klasse 1/class 1 P-1191 |
| PF1003 | glatt seidenglänzend Smooth satin gloss | 65–75 GE | ab 180 °C from 180 °C | | Klasse 1/class 1 P-1108 |
| PF1004 | glatt glänzend Smooth glossy | 75–85 GE | ab 180 °C from 180 °C | | Klasse 1/class 1 P-1108 |
| PF2011 | matt Feinstruktur hochwetterfest Fine textured matt* Extremely weather-resistant* | 5–15 GE | ab 180 °C from 180 °C | | |
| PF2001 | glatt matt Smooth matt | 25–35 GE | ab 170 °C from 170 °C | | Klasse 2/class 2 P-1377 |
| PF 2004 | glatt glänzend Smooth glossy | 70–90 GE | ab 170 °C from 170 °C | | Klasse 2/class 2 P-1469 |



- Räder
Wheels
- Fahrzeugbau
Vehicle construction
- Maschinen- und Apparatebau
Mechanical engineering
- Lohnbeschichter
Job coaters
- Funktionsmöbel und Lagertechnik
Functional furniture and storage technology
- Bau und Sanitär
Construction and sanitary



FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen

Tel. +49 7707 151-0
Fax +49 7707 151-238

info@freilacke.de
www.freilacke.de