FreiLacke

FREOPOX-hidro otvrdivac
HE0132

Svojstva	Učvršćivač za premaze na epoksi osnovi	
	Standard	
Tehničko / Fizikalni Podaci	Osnova vezivnog sredstva	Desperzija tvrdih epoksi smola
	Ton boje	mlijećno mutna
	Viskozitet	1100-1500 mPa.s/ vreteno 4 60 okretaja/min.
	pH vrijednost	4,0-5,0
	Gustoća teoretska vrijednost	1,07-1,13 g/ml
	Suha tvar teoretska vrijednost	52-54 %
	Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost	420-440 ml/kg
Priprema i upotreba	Prije upotrebe dobro promješati ili komponente dobro izmješati (npr. sa brzim mješaćem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu preliti / pokriti sa vodom.	
	Uslovi kod upotrebe	Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %
	Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čiščenje 400916. Zasušena sredtsva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424.
	Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnostno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se nači u odgovarajučem sigurnosnom listu.	
Postojanost kod skladištenja	U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	
Uvjeti ispitivanja	**Uvjeti ispitivanja** Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.	

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitate naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de